

FIX 51

PISTOL DE LIPIT LA CALD

Pistol de lipit la cald, cu 6 tuburi de adeziv de 11 mm diametru pentru lipit, decorat, modelare și reparații casnice. Pentru lipirea produselor din lemn, hârtie și carton, țesăturilor, metalului, materialelor plastice și a altor materiale.

PROPRIETĂȚI

- Pentru tuburi de adeziv de 11 mm diametru.
- Duză izolată termic.
- Supapă încorporată care previne scurgerea necontrolată de adeziv.
- Stand încorporat.
- Manevrare ergonomică.
- Întărire rapidă a tuburilor de adeziv FIX.
- Îmbinare transparentă, elastică și rezistentă.

TESTE ȘI CERTIFICATE

- Certificat de conformitate EMC: Directiva de compatibilitate electromagnetică
- Certificat de conformitate LVD: directiva referitoare la tensiune redusă

DOMENIU DE UTILIZARE

- Pentru lipirea produselor din lemn, hârtie și carton, țesăturilor, metalului, materialelor plastice și a altor materiale.
- Nu este indicat pentru PP, PE, PVC moale și polistiroil.

DATE TEHNICE

Pistol de lipit la cald:

Tensiune în rețea	220-240 V
Putere de funcționare	12 W
Putere de încălzire	70 W
Temperatură de funcționare	maxim 190 °C
Timp de încălzire	8-10 minute
Greutate	202 g

Tuburi de adeziv:

Bază chimică	copolimer de etilenă - acetat de vinil
Culoarea adeziv/peliculă adeziv	alb-transparent/transparent
Diametru de încărcare	≈ 11,5 mm
Lungime	200 mm
Vâscozitate la 180 °C, ASTM D-3236	7000-7000 mPa s
Punct de înmuiere, R&B: ASTM E-28	87 ± 5 °C
Temperatură de operare	180 - 200 °C
Densitate	≈ 0,98 g/cm ³



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Suprafața trebuie să fie curată, fără praf sau grăsimi. Crearea de asperități pe suprafețele netede mărește rezistența îmbinărilor. Se recomandă încălzirea ușoară a suprafețelor metalice înainte de lipire. Înainte de lipire, vă recomandăm să testați materialul de lipit.
- Asigurați-vă că pistolul și cablul nu sunt deteriorate.
- Asigurați-vă că duza pistolului este curată și îndepărtați orice reziduuri de adeziv înainte de utilizare.
- Așezați pistolul pe un suport și apoi pe o bază de lemn.
- Introduceți tubul de adeziv FIX și încălziți pistolul timp de 8-10 minute.
- Strângeți piedica, aplicați adezivul doar pe o parte și îmbinați suprafețele imediat.
- Timpul de deschidere al adezivului depinde de tipul de material, de temperatură și cantitatea aplicată, de temperatura materialului și de mediul de lucru. Acesta variază între 20 - 120 s, astfel că adezivul se întărește în mai puțin de 2 minute.
- **Avertisment:** Adezivul lichid poate ajunge până la 200 °C. Există pericol de arsuri.

AMBALAJ

- Cutie cu pistol de lipit la cald și 6 tuburi de adeziv.

DEPOZITARE

36 de luni, în locuri uscate, la temperaturi de până la 25 °C, departe de surse de căldură.

INFORMAȚII LEGATE DE SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ARUNCARE A DEȘEURILOR

Informații suplimentare legate de siguranță, instrucțiunile pentru manipularea în condiții de siguranță, informațiile despre echipamentul individual de protecție și cele privind aruncarea deșeurilor pot fi găsite în fișa cu date de siguranță. Fișa cu datele de siguranță este disponibilă la cerere. Puteți obține un exemplar al acesteia și de la reprezentantul de vânzări TKK.

AVERTISMENT

Informațiile oferite se bazează pe testele pe care le-am efectuat și pe experiența noastră practică. Cu toate acestea, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare pentru fiecare situație de utilizare.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on
tkk-fix.com 