



### НЕУТРАЛНО СИЛИКОНОВО ЛЕПИЛО, КОЕТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЗАЛЕПВАНЕ НА ОГЛЕДАЛА.

#### СВОЙСТВА

- За лепене на огледала върху различни основи, като емайл, плочки с глазура, лакирано дърво и глазиран клинкер.
- При вертикално нанасяне лепилото не се стича.
- Отлична адхезия към повечето строителни материали без грундиране.
- За адхезия към порьозни материали трябва да се използва грунд TKK SEAL silicone & hybrid primer.
- Добри механични свойства.
- Устойчив на широка гама химикали.
- Не причинява корозия.
- Цвет: бял.

#### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Лепилото е предназначено за лепене на огледала върху различни повърхности.

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### Невтвърдена маса

Основа		неутрален оксимен силикон
Механизъм на втвърдяване		с помощта на влага от въздуха
Форма		паста
Специфично тегло		1350 ± 10 кг/м <sup>3</sup>
Време за засъхване	23 °C/50 % отн. влаж.	7 мин.
Време за втвърдяване	23 °C/50 % отн. влаж.	2 мм/ден
Устойчивост на стичане	SIST EN 27390	0 мм
Температура при нанасяне		от +5 °C до +40 °C

##### Втвърдена маса

Твърдост по Шор А	ISO 868	35-45
Якост на опън	EN 28339	0,80 -1,0 MPa
Модул на еластичност 100 %	ISO 28339	> 0,7 MPa
Удължаване до пукане	SIST EN 28339	150 - 250 %
Якост на опън	ISO 37 част 1	> 1,50 MPa
Удължаване до пукане	ISO 37 част 1	> 250 %
Промяна на обем	SIST ISO 10563	< 10 %

Еластично възстановяване  
Температурна устойчивост

SIST EN 27389

> 90 %  
от -40 °C до +180 °C

## УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба препоръчваме да се направи тест за адхезия на лепилото към основата.

### Приготвяне на повърхности:

Повърхността на фугата трябва да бъде суха, твърда, чиста, обезпашена и обезмаслена.

Отстраняваме всички хлабави и лоше свързани части.

### Начин на нанасяне:

- Лепилото за огледала TKK SEAL MIRROR ADHESIVE се нанася винаги на тънки ивици (около 10 мм), на разстояние от около 20 см, директно от картуша, ръчно или с пневматичен пистолет, върху задната страна на огледалото.
- В зависимост от дебелината на огледалото важи правилото: за 1 кг огледало е нужна ивица силикон с дължина 20 см. Пример: за огледало с размери 100 x 100 см и дебелина 4 мм (тегло около 10 кг) са необходими общо 200 см ивици, което означава 3 x 70 см. При дебелина на огледалото 8 мм разходът се удвоява – 6 x 70 см.
- След това притиснете огледалото към основата и с помощта на поставка го подсигурете срещу плъзгане, а след това го облепете със самозалепваща лента, за да не се отлепи. При това трябва да се внимава да не се препречва вертикалният поток на въздух.
- Механичното закрепване може да се отстрани най-рано след 48 часа.
- Евентуално планираното уплътняване може да се направи най-рано след една седмица.
- Прясната маса и инструментите се почистват с почистващ препарат TKK CLEAN PROTECT tool cleaner, а твърдената маса се почиства най-напред механично, а след това с препарат за почистване на засъхнал силикон – TKK CLEAN PROTECT silicone remover.

## ОПАКОВКА

- Картуш 300 мл.
- Варел 200 л.
- Възможни са и други опаковки по договаряне.

## СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД

12 месеца в сухо, хладно помещение при температура до 25 °C, в оригинално затворена опаковка.

## ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и личните предпазни средства, както и информация относно депонирането на отпадъците ще намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на TKK.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указанията са изготвени на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки случай на употреба.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com