

TURBO

LEPILO Z HITRIM PRIDOBIVANJEM TRDNOSTI ZA HITRO LEPLJENJE

Visokokakovostno hibridno polimerno lepilo in tesnilo z hitrim pridobivanjem trdnosti za hitro lepljenje širokega spektra površin. Po utrditvi ostane trajno elastično.

LASTNOSTI

- Zelo hitro pridobivanje trdnosti pri nanosu tanke plasti lepila.
- Visoka lepilna trdnost.
- Odlična iztisljivost.
- Zelo dober oprijem na številne materiale, tudi če so rahlo vlažni.
- Po strjevanju ostaja trajno elastično.
- Možno prebarvati z barvami na vodni osnovi.
- Dobra odpornost na vremenske vplive.
- Odlična odpornost na UV-žarke.
- Ne pušča madežev na naravnem kamnu.
- Zagotavlja odličen oprijem na vseh običajnih gradbenih podlagah, vključno z lakiranim lesom, različnimi vrstami aluminija [AlMgSi1, AlCuMg1, AlMg3], jeklom [ST1403, elektrolitsko in plamensko pocinkano], naravnim kamnom, širokim naborom plastik [polistiren, polikarbonat, PVC, ABS, poliamid, PMMA], steklenimi vlakni ojačan epoksi, poliester in mnogimi drugimi materiali.
- Omogoča ročno obremenitev približno po 20 minutah.
- Možnost prilagoditve do 5 minut po nanosu.
- Barva: bela.

PODROČJE UPORABE

- Lepljenje v gradbeništvu in kovinski industriji.
- Elastično lepljenje predmetov, panelov, profilov in drugih komponent na običajne podlage.
- Tesnilne in lepilne aplikacije v gradbeništvu.

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Osnova:		hibridni polimer
Izgled:		pasta
Mehanizem utrjevanja:		z zračno vlago
Gostota:		1520 ± 10 kg/m ³
Čas tvorjenja kožice:	23 °C/50 % rel. vlaga	ca. 5 min.
Čas utrjevanja:	23 °C/50 % rel. vlaga	2-3 mm/dan
Temperatura nanašanja:		od +5 °C do +35 °C

Utrjena masa

Trdota Shore A:	ISO 868	65±5
Natezna trdnost:	ISO 37	ca. 3,8 MPa
Raztezek pri pretrgu:	ISO 37	ca. 200 %
Temperaturna odpranost:		od -40 °C do +90 °C



NAVODILA ZA UPORABO

- Lepilo nanašajte neposredno iz kartuše.
- Površine, ki jih želite zlepit, morajo biti trdne, čiste, razmaščene in brez prahu.
- Za izboljšanje oprijema na določenih površinah uporabite TTK SEAL Silicone & Hybrid primer.
- **Postopek lepljenja:**
- Lepilo nanesite s pištolo za tesnjenje v enakomernih črtah ali pikah (približno na vsakih 15 cm) na eno izmed površin.
- Vsakič postavite piko ali črto na vogalih in ob robovih panela.
- Izogibajte se nanašanju lepila v neprekinjenem krogu; raje uporabite prekinjene črte.
- Podlage pritiskajte skupaj in nežno potolcite z gumijastim kladivom. Po potrebi podprite zlepljene dele.
- Na vpijajočih ali na poroznih površinah s tanko plastjo lepila bo spoj dovolj trden za premikanje v približno 20 minutah in popolnoma obremenljiv po približno 3 urah.
- Dejavniki, kot so debelejša plasti lepila ali nevpojni materiali, podaljšajo čas strjevanja.

PAKIRANJE

- 290 ml kartuša.

SKLADIŠČENJE

15 mesecev v suhih in hladnih prostorih pri temperaturi med 5 °C in 25 °C, v originalni, neodprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremini ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TTK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, ttk.si