



**SIGILLANTE SANITARIO PERMANENTEMENTE ELASTICO CHE OFFRE UN'OTTIMA PRESA SULLA MAGGIOR PARTE DEI MATERIALI SILICEI (ALLUMINIO, CERAMICA, VETRO, SUPERFICI GLASSATE, VETRO PROFILATO, CLINKER E PORCELLANA ECC.).**

### PROPRIETÀ

- Previene l'insorgimento di muffa grazie allo speciale additivo anti-muffa.
- Non cola dai giunti verticali.
- Offre un'ottima presa su alluminio, vetro, ceramica, superfici glassate, vetro profilato, clinker e porcellana.
- Buone proprietà meccaniche.
- Resistente alle sollecitazioni climatiche, ai raggi UV e all'invecchiamento.
- Resistente ad un ampio spettro di agenti chimici.
- Non indicato per la sigillatura di lamiere zincate.
- Durante l'essiccazione libera acido acetico.
- Vasto assortimento di colori [vedi carta dei colori].

### TEST E CERTIFICATI

EN 15651-1,3

CE

### CAMPI D'IMPIEGO

- Per la sigillatura in quei locali, in cui esiste la possibilità di insorgimento di muffa (bagni, cantine ecc.), per la sigillatura di materiali silicei e giunti a basso carico e per la posa in opera di vetro profilato.

### DATI TECNICI

#### Sigillante fresco

Base		silicone acetico
Modalità di essiccazione		con l'umidità dell'aria
Forma		pasta
Peso specifico		940 ± 10 kg/m <sup>3</sup>
Tempo di reticolazione superf.	23 °C/50 % umid. rel.	20 min
Tempo di essiccazione	23 °C/50 % umid. rel.	3 mm / giorno
Proprietà di non scorrimento	ISO 7390	0 mm
Temperatura di applicazione		da +5 °C a +40 °C

#### Sigillante essiccato

Durezza Shore A	ISO 868	10-20
Resistenza a trazione	ISO 8339	0,3-0,5 MPa
Modulo E 100 %	ISO 8339	< 0,40 MPa

Allungamento a rottura	ISO 8339	150–250 %
Resistenza a trazione	ISO 37	> 1,20 MPa
Allungamento a rottura	ISO 37	> 350 %
Variazione di volume	ISO 10563	>10 %
Resistenza alla temperatura		da –40 °C a +150 °C

## ISTRUZIONI D'USO

Prima dell'applicazione si consiglia di effettuare un test di presa del sigillante sul supporto.

### Preparazione della superficie

La superficie del giunto deve essere asciutta, solida e pulita senza residui di polvere o grasso.

Togliere tutte le parti sfaldate o poco aderenti.

### Preparazione del giunto e della cartuccia:

- Per realizzare meglio i giunti, applicare sui loro bordi il nastro autoadesivo.
- Tagliare la parte superiore della cartuccia e avvitare la punta. Tagliare obliquamente la punta in base allo spessore del giunto ed infine inserirla nella pistola. A interruzione del lavoro o al cambio cartuccia rilassare la leva della pistola e tirare indietro il pistone.
- L'applicazione deve essere il più possibile uniforme.
- Infine, prima che venga a crearsi la reticola, livellare il sigillante con la spatola TKK SEAL smoothing tool o con un dito, previamente bagnati nel prodotto levigante TKK SEAL smoothing agent. Importante: premere bene il sigillante sulla superficie da sigillare.
- Togliere subito il nastro autoadesivo prima che il sigillante cominci a indurire.
- Dopo l'utilizzo pulire gli attrezzi da lavoro e il sigillante fresco con il detergente TKK CLEAN PROTECT tool cleaner. Togliere il sigillante indurito prima meccanicamente e in secondo luogo con il detergente per il silicone indurito TKK CLEAN PROTECT silicone remover o TKK CLEAN PROTECT universal cleaner.

Profondità del giunto (mm)	Spessore del giunto (mm)				
	4	6	8	10	12
6		7,7	5,8	4,6	4,0
8			4,4	3,4	2,9
10				2,8	2,4
12					1,9

La tabella indica i metri lineari di giunti sigillati con una confezione di 280 ml di prodotto in rapporto a profondità e spessore del giunto.

## CONFEZIONAMENTO

- Cartuccia da 280 ml.
- Fusto da 190 l.
- Sacchetto da 600 ml, 400 ml, 300 ml.
- Su accordo possibili anche altri tipi di confezionamento.

## STOCCAGGIO

12 mesi in luogo fresco ed asciutto sotto i +25 °C, nell'imballaggio originale intatto.

## INFORMAZIONI SU SALUTE, SICUREZZA, GESTIONE E RIMOZIONE

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza, la gestione sicura, l'attrezzatura per la protezione personale e la rimozione del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza a disposizione su richiesta. La scheda di sicurezza è inoltre reperibile dal tuo rappresentante di vendita TKK.

## **AVVERTENZA**

Le nostre istruzioni si basano su indagini approfondite e sull'esperienza. Considerando le specifiche condizioni e modalità di applicazione si consiglia di eseguire delle prove preliminari prima di applicare il prodotto.

**TKK** TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | [info@tkk-group.com](mailto:info@tkk-group.com) | [www.tkk-group.com](http://www.tkk-group.com)