

ROOF REPAIR SEALANT



PROZIRNA, ELASTIČNA ZAPTIVNA MASA ZA ZAPTIVANJE SUVIH, MOKRIH I MASNIH POVRŠINA, KAO ŠTO SU IVICE KROVOVA, PUKOTINE U KROVNIM POKRIVAČIMA, PA I BITUMENSKIM, FUGE OKO DIMNJAKA I IVICE KROVNIH ELEMENATA, KROVNIH PROZORA ITD.

OSOBINE

- Širok spektar upotrebe, brze popravke u svim vremenskim uslovima.
- Masa je pogodna za suve, pa i masne površine.
- Glatke površine mogu da budu vlažne, a porozne moraju da budu suve.
- Odlično prijanja na praktično sve površine, čak i asfalt i bitumen.
- Elastična.
- UV stabilna.
- Otporna na buđ.
- Kompatibilna sa bakrom.
- Jednostavna upotreba.
- Može da se prefarba već nakon 24 časa.
- U potpunosti bez silikona i izocijanata.
- Nije potreban prednamaz.
- Boja: transparenta.

OBLAST PRIMENE

- Ispunjavanje pukotina.
- Zaptivanje.
- Zaptivanje bitumenskih završnih fuga.
- Zaptivanje kod slemenskih ivica.
- Eliminisanje različitih vrsta curenja.
- Zaptivanje kod ravnih krovova.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Hemijska osnova

Izgled

Mehanizam stvrdnjavanja

Specifična težina

Vreme stvaranja pokorice

Stvrdnjavanje

Temperatura nanošenja

sintetička guma sa rastvaračima

pasta

isparavanje rastvarača

940 ± 10 kg/m³

23°C/50 % rel. vlaž. ≈ 15 min.

2 mm/dan

od +5 °C do +40 °C

Očvrsla masa

Tvrdoća Shore A

Temperaturna postojanost

25 ± 5

od -25 °C do +100 °C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Površine očistimo i uklonimo labave delove.
- Dozu sa gornje strane pored navoja odsečemo, navijemo dozator koji, s obzirom na širinu fuge, koso isečemo i stavimo u pištolj. Pri prekidu rada, odnosno pri zameni doza otpustimo ručicu na ručnom pištolju i povučemo okidač unazad.
- Nanosimo što ravnomernije.
- Na kraju alatom za zaglađivanje, preciznije TKK mistrijom, ili prstom koji smo umočili u sredstvo za zaglađivanje Smoothing agent, poravnamo zaptivnu masu.
- Ukoliko je zaptivna masa upotrebljena u vodi, može da poprimi žutu boju, ali to ne utiče na kvalitet materijala.
- Alate za nanošenje čistimo sredstvom za čišćenje TKK CLEAN PROTECT tool cleaner.

PAKOVANJE

- Kartuša 300 ml.

SKLADIŠTENJE

18 meseci na suvom, hladnom mestu ispod 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o bezbednosti, uputstvima za bezbedno rukovanje i ličnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u bezbednosnom listu. Bezbednosti list se može dobiti na zahtev. Primerak možete da dobijete i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uslova i načina rada preporučujemo da izvedete testiranja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com