

TRANSPARENT

LEPAK NAMENJEN ZA NEVIDLJIVO ELASTIČNO LEPLJENJE

Profesionalni lepak vrhunskog kvaliteta, 100 % proziran i elastičan, zasnovan na inovativnoj power-boost tehnologiji, pogodan za pravljenje nevidljivih spojeva između različitih materijala.

SVOJSTVA

- Proziran elastični lepak.
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.
- Izvrsna prionljivost na: beton, mermer, keramiku, porcelan, staklo, PVC, poliestar, pluto, aluminijum, lim, drvo itd. [nije pogodno za PE, PP, PTFE].
- Dobar protok čak i pri niskim temperaturama.
- Ne klizi u vertikalnim spojevima.
- Izvrsna mehanička svojstva.
- Ekološki prihvatljiv; bez rastvarača, izocijanata i silikona.
- Hemijski neutralan lepak, ne oštećuje površinu.
- Ne izaziva koroziju.
- Bez mirisa.
- Može se prefarbati; boje na bazi rastvarača se ne preporučuju.
- Bez promene zapremine tokom očvršćavanja, bez skupljanja.
- Otporan na vremenske uslove, UV-zračenje i starenje.
- Hemijska otpornost:
 - dobra: voda, alifatski rastvarači, mineralna ulja, masti, razblažene neorganske kiseline i baze;
 - loša ili nikakva: aromatski rastvarači, koncentrovane kiseline i halogenisani ugljovodonici.
- Boja: prozirna.

PODRUČJE PRIMENE

- Lepljenje i montaža različitih materijala i pravljenje nevidljivih spojeva.
- Elastično lepljenje delova konstrukcija podložnih vibracijama.
- Nevidljivo lepljenje stakla i drugih providnih i poluprovodnih materijala.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Osnova:		hibridni SMP-polimer
Izgled:		pasta
Mehanizam očvršćavanja:		vlažnost vazduha
Gustoća:		1040 ± 10 kg/m ³
Vreme formiranja kože:	23 °C / 50 % rel.vlaž.	3-10 min
Vreme očvršćavanja:	23 °C / 50 % rel.vlaž.	2-3 mm/dan
Temperatura primene:		od +5 °C do +30 °C

Očvrsla masa

Tvrdoća Shore A:	ISO 868	35-40
Smanjenje zapremine:	ISO 10563	< 1,0 %
Vučna čvrstoća:	ISO 37	2,0-3,0 MPa
Istezanje pri lomu:	ISO 37	200-300 %



Otpornost na temperaturu:

od -40 °C do +90 °C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Lepak nanosite direktno iz kartuše.
- Površine koje se lepe moraju biti čvrste, čiste, bez masnoće i prašine.
- Za poboljšanje prionljivosti na određenim površinama, nanosite odgovarajući primer.

Postupak lepljenja:

- Nanesite lepak po celoj površini ili na ivicu površine koja nije vidljiva ili je prekrivena.
- Objekat koji se lepi postavite na željeno mesto najkasnije 10 minuta nakon nanošenja lepka.
- Kod lepljenja težih objekata, koristite dodatno mehaničko pričvršćivanje dok lepak ne očvrsne [2-3 mm/dan pri 23 °C i 50 % vlažnosti].
- Opterećenje je moguće nakon 48 sati.
- Sveži lepak može se očistiti alkoholom, a očvrsli lepak se uklanja samo mehanički.

PAKOVANJE

- 290 ml kartuša.

SKLADIŠTENJE

- 15 meseci na suvom mestu na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalno zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list dostupan na zahtev. Kopiju istog možete takođe dobiti od svog prodajnog predstavnika TKK.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.