



ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ПЛАСТОЕЛАСТИЧЕН ЗАПТИВАЧ БАЗИРАН НА АКРИЛНА ДИСПЕРЗИЈА ПОГОДЕН ЗА ЗАПЕЧАТУВАЊЕ НА РАЗНИ ПОРОЗНИ МАТЕРИЈАЛИ

СВОЈСТВА

- Лесно се наносува.
- Не навлегува во вертикални спојки.
- Добра адхезија на порозни материјали.
- Може да се наносува на влажни површини.
- Откако целосно ќе се стврдне, станува отпорен на вода.
- Откако целосно ќе се излечи, може да се наслика.
- Отпорен на различни атмосферски ефекти, сончева светлина и стареење.
- Без растворувачи (VOC free).
- Свежиот заптивач лесно може да се исчисти со вода.

ТЕСТИРАЊА И СЕРТИФИКАТИ

EN 15651-1

EMICODE EC 1+

CE

тест за емисии

УПОТРЕБА

- Погоден за запечатување на помалку стресни зглобови.
- За запечатување на споеви помеѓу гипсени плочи и бетонски елементи.
- За поправка и пополнување на пукнатини во гипс и сидови, како и за запечатување на завршните споеви помеѓу праговите и сидовите и рамките на ролетните на прозорците.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежа заптивана маса

Основа

акрилна дисперзија

Изглед

паста

Механизам за стврднување

со испарување на водата

Специфична тежина

1690 ± 30 kg/m³

Време на формирање на обвивка

23 °C/50 % рел. влажност.

10-15 мин.

Температура на наносување

помеѓу +5 °C и + 40 °C

Запивно средство за стврднување

Цврстина Шор А

ISO 868

35-40

Промена на волуменот

ISO 10563

15 ± 1 %

Отпорност на температура

помеѓу -20 °C и +75 °C

ПРИЈАВА

ПОДГОТОВКА НА ПОВРШИНАТА

Површините што треба да се запечатат треба да бидат тврди, чисти, без прашина и масти. Отстранете ги сите одвоени и лошо прикачени парчиња. TKK SEAL ACRYL може да се примени на влажни површини.

Подготовка на зглобовите и кертриџот:

- За подобра адхезија користете прајмер, кој се состои од TKK SEAL ACRYL заптивна маса и вода [1 дел заптивна маса + 3 дела вода]. Намокрете ја површината со четка или крпа и оставете ја неколку минути.
- Исечете го кертриџот на врвот и завртката на млазницата, која треба да се сече според ширината на зглобот и да се стави во пиштолот. За време на прекилот на работата ослободете ја рачката на пиштолот и повлечете го клипот назад. Заптивката треба да се нанесе колку што е можно рамномерно. Можете исто така да користите шпатула.
- На крајот, користете алатка за измазнување – инструмент за измазнување TKK или прст натопен во вода за да го израмните заптивното средство пред да почне да се формира обвивката. Многу е важно добро да ја притиснете заптивната смеса на површината што треба да се запечати.
- По употребата, свежиот заптивач и алатките лесно може да се исчистат со вода. Стврднатото лепило може да се отстрани по механички пат.

Должина на зглобот (mm)	Ширина на спојот (mm)				
	4	6	8	10	12
4		17,5	11,7	8,7	
6			7,7	5,8	4,7
8				4,4	3,5
10					2,8

На табелата е прикажано колку линеарни метри спојки можеме да запечатиме со еден кертриџ од 280 ml во однос на ширината и длабочината на спојот.

ПАКУВАЊЕ

- Кертриџ од 280 ml.
- 600 ml, 400 ml колбас.
- 200 л барабан.
- Останатите пакувања се достапни со договор.

СКЛАДИРАЊЕ

24 месеци во сув простор на температурен опсег помеѓу 5 °C и 25 °C, во оригинално затворено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДСТВОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатствата за безбедно ракување и личната заштитна опрема, како и информации за отстранување се достапни во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Можете исто така да побарате копија од вашиот TKK дистрибутер.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Упатствата содржани во овој документ се засноваат на нашето истражување и искуство, меѓутоа, поради специфичните услови и методи на работа, препорачуваме да извршите прелиминарни тестови пред било каква примена на нашите производи.

