

TKK SEAL PARQUET ACRYL



ПЛАСТОЕЛАСТИЧКО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО ВРЗ ОСНОВА НА АКРИЛНА ДИСПЕРЗИЈА. ПОГОДЕН Е ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ И ЗАПТИВАЊЕ НА ФУГИ НА ПАРКЕТ И ЛАМИНАТ, КАКО И ЗА ЗАПТИВАЊЕ НА ФУГИ ПОМЕЃУ ПЕРВАЗИ И СИД; МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ И ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПУКНАТИНИ ФОРМИРАНИ ВО ДРВЕН ПОД И ДРУГИ ВИДОВИ НА ПОДОВИ.

СВОЈСТВА

- Лесно се нанесува.
- Не навлегува во вертикални спојки.
- Добра адхезија на порозни материјали.
- Може да се нанесува на влажни површини.
- Откако целосно ќе се стврдне, станува отпорен на вода.
- Откако целосно ќе се стврдне, може да се фарба.
- Одлична конечна цврстина; исто така може да се бруси.
- Отпорен на атмосферски влијанија, УВ-светлина и стареење.
- Без растворувачи [без VOC].
- Свежиот заптивач лесно може да се исчисти со вода.
- Боја: буково дрво, даб, смрека, јавор, јасен, цреша

ТЕСТИРАЊА И СЕРТИФИКАТИ

EMICODE EC 1+

тест за емисии

УПОТРЕБА

- За пополнување и запечатување на фуги од паркет и ламинат и фуги помеѓу первазите и сидот.
- За пополнување и заптивање на споевите помеѓу паркетот и подот на вратата. За пополнување на пукнатини во дрвен под (ламинат, дрвен под и плута итн.).

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежа заптивана маса

Основа

акрилна дисперзија

Изглед

паста

Механизам за стврднување

со испарување на водата

Специфична тежина

1740 ± 20 kg/m³

Време на формирање на обвивка

23 °C/50 % рел. влажност.

10-15 мин.

Температура на нанесување

помеѓу +5 °C и +40 °C

Стврдната заптивна смеса

Цврстина Шор А

ISO 868

60-65

Промена на волуменот

ISO 10563

13 ± 2 %

Отпорност на температура

помеѓу -20 °C и +75 °C

ПРИМЕНА

Подготовка на површината

Површината што треба да се запечати мора да биде тврда, чиста, без прашина и масти.

Отстранете ги сите одвоени и лошо прикачени парчиња. Tekadom Parquet може да се нанесува на влажни површини.

Подготовка на зглобовите и кертриџот:

- За подобра адхезија користете прајмер, кој се состои од TKK SEAL PARQUET ACRYL заптивна маса и вода (1 дел заптивна маса + 3 дела вода). Намокрете ја површината со четка или крпа и оставете ја неколку минути.
- Исечете го кертриџот на врвот и завртката на млазницата, која треба да се сече според ширината на зглобот и да се стави во пиштолот. При прекин на работата ослободете ја рачката на пиштолот и повлечете го клипот назад. Заптивката треба да се нанесе колку што е можно рамномерно. Можете исто така да користите шпатула.
- На крајот, користете алатка за измазнување – инструмент за измазнување TKK или прст натопен во вода за да го израмните заптивното средство пред да почне да се формира обвивката. Многу е важно добро да ја притиснете заптивната смеса на површината што треба да се запечати.
- По употребата, свежиот заптивач и алатките лесно може да се исчистат со вода. Стврднатото лепило може да се отстрани по механички пат.

ПАКУВАЊЕ

- Картриџ од 300 мл.
- 200 л барабан.
- Останатите пакувања се достапни со договор.

СКЛАДИРАЊЕ

24 месеци во сув простор на температурен опсег помеѓу 5 °C и 25 °C, во оригинално затворено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДСТВОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатствата за безбедно ракување и личната заштитна опрема, како и информации за отстранување се достапни во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Можете исто така да побарате копија од вашиот TKK дистрибутер.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Упатствата содржани во овој документ се засноваат на нашето истражување и искуство, меѓутоа, поради специфичните услови и методи на работа, препорачуваме да извршите прелиминарни тестови пред било каква примена на нашите производи.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com