

BITUMEN SEALANT



**MATERIAL DE ETANŞARE REALIZAT PE BAZĂ DE BITUM.
ESTE UTILIZAT PENTRU LIPIREA ȘI ETANŞAREA
DIFERITELOR MATERIALE PE ACOPERIȘURI**

PROPRIETĂȚI

- Aplicare ușoară.
- Nu necesită folosirea grundului.
- Aderență bună pe plăci metalice, aluminiu, cupru, alamă, ceramică, bitum, beton, perete, tencuială, țigle și pâslă pentru acoperișuri.
- Este rezistent la ploaie și la diferite condiții meteorologice.
- Datorită caracteristicilor sale plasto-elastice, este rezistent la dilatări cauzate de variațiile de temperatură.

MOD DE UTILIZARE

- Pentru repararea rapidă a fisurilor, găurilor, crăpăturilor pe acoperișuri și între membranele vechi.
- Pentru etanșarea spațiilor dintre membrană și peretele vertical din beton.
- Pentru etanșarea fisurilor din plăcile bituminoase.
- Pentru etanșarea fisurilor, golurilor și îmbinărilor dintre beton, perete, ipsos, plăci metalice, cupru, zinc și aluminiu.
- Potrivit pentru etanșarea pieselor suprapuse pentru a crea o îmbinare impermeabilă.
- Potrivit pentru etanșarea acoperișurilor de tip „Tegola Canadese”.
- Pentru etanșarea capacelor coșurilor de fum.
- Nu este potrivit pentru etanșarea poliuretanului sau a polistirenului.

DATE TEHNICE

Agent de etanșare proaspăt

Bază chimică

bitum cu solvenți

Aspect

pastă densă neagră

Mecanism de întărire

evaporare solvent

Greutate specifică

$1400 \pm 40 \text{ kg/m}^3$

Substanță uscată

85-95 %

Punct de aprindere într-un recipient închis

$> 30^\circ\text{C}$

Timp de formare a crustei

≈ 30 minute

Temperatura de aplicare

între $+5^\circ\text{C}$ și $+35^\circ\text{C}$

Agent de etanșare întărit

Consistență	masă plastică
Rezistență la temperatură	între -30 °C și +80 °C
Duritate Shore A	10-15

MOD DE APLICARE

- Suprafețele care urmează a fi sigilate trebuie să fie dure, curate, fără praf și grăsimi.
- Materialul poate fi aplicat fie cu un pistol manual, fie cu un pistol de pulverizare, cu distribuție în puncte sau linii.
Linile trebuie să fie la 4 cm distanță. Dacă trebuie lipiți cel puțin 4 m², consumul este cuprins între 650 și 850 g/m². Dacă optați pentru aplicația în puncte, consumul este între 50 și 80 g pentru un punct. Aplicații aprox. 10 puncte pe un m².
- Dacă există deteriorări vizibile ale membranei vechi și există particule pierdute prezente, acestea trebuie îndepărtate cu atenție înainte de aplicarea TKK SEAL BITUMEN SEALANT. Utilizați agentul de curățare a uneltelelor TKK CLEAN PROTECT pentru curățare după finalizarea lucrărilor.

CONTINUT

- Cartuș de 300 ml.
- Alte ambalaje sunt disponibile la cerere.

MOD DE DEPOZITARE

Cel puțin 24 luni într-un loc uscat și rece, cu temperaturi sub 25 °C, în ambalajul inițial închis.

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ELIMINARE

Informații suplimentare privind siguranță, instrucțiunile de manipulare în condiții de siguranță și echipamentul individual de protecție, precum și informații privind eliminarea sunt disponibile într-o fișă tehnică de securitate. Fișă cu date tehnice de securitate este disponibilă la cerere. De asemenea, puteți solicita distribuitorului TKK o copie.

AVERTISMENT

Instrucțiunile conținute în acest document se bazează pe cercetarea și experiența noastră. Totuși, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare înainte de orice aplicare a produselor noastre.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com