

ЕДНОКОМПОНЕНТНА ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА С НИСКО РАЗШИРЕНИЕ ЗА БЪРЗ МОНТАЖ НА РАМКИ НА ВРАТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

- Полиуретановата пяна DOOR EXPERT е специално разработена за професионален монтаж на врати.
- Втвърдява се с влажността на въздуха и се разширява много малко след нанасяне. 1 - 2 минути след нанасянето, тя вече не е лепкава на допир.
- Прилепва добре към всички строителни материали, включително дърво, бетон, газов бетон, тухла, метал и алуминий.
- Прецизното дозиране на пяната и бързото втвърдяване позволяват по-бързо завършване на довършителните работи и икономично потребление.
- Втвърдената пяна осигурява здрава връзка и отлична изолация.
- След приключване на работата е необходимо да се предпази пяната от ултравиолетова светлина.
- Да се приложи с помощта на монтажен пистолет



Предимства на пистолетната полиуретанова пяна пред пяната с монтажен адаптер:

- по-ниска консумация поради по-точно дозиране
- по-лесно боравене и работа
- няма изтичане или капене от дюзата на пистолета
- по-малко почистване
- бърза подмяна на кутии
- по-бързо завършване на работите

ИЗПИТВАНИЯ И СЕРТИФИКАТИ

EN 13501 - 1
GEV - EMI CODE

E
EC -1 PLUS (много ниски емисии)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За бърз монтаж на рамки на врати, за залепване и закрепване на различни строителни материали, като например: рамки на прозорци, дървени стълби, первази и др.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Разклатете добре кутията, преди да я използвате с клапана надолу, и я завийте върху пистолета с помощта на черен адаптер. Освобождаването на пяна се инициира чрез натискане на спусъка. Задайте желаните отлив на пяна с регулируемия винт на гърба на пистолета. Винаги работете с кутията вертикално и клапана, сочещ надолу за максимална ефективност. Когато смените кутията, разклатете добре новата кутия, извадете празната и веднага я сменете с нова, или PU пяна в адаптера може да се втвърди. В случай на кратко прекъсване на работата, дръжте кутията плътно

върху пистолета, като затегнете винта на гърба на пистолета. Ако работата е прекъсната за по-дълъг период от време, почистете прясната пяна от пистолета с ТКК PU FOAM CLEANER. Единственият начин да се отстрани втвърдената пяна от крайника на пистолета и други повърхности е механично. Повърхностите, върху които се нанася пяната, трябва да бъдат чисти и без прах и грес. Препоръчваме навлажняване на повърхностите с вода преди нанасяне. Оптималната температура на кутията по време на употреба е 20 – 25 °C.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вместимост:	EN 17333-1	42-47 л свободно пенлива (750 ml)
Температура на прилагане:		мин. +5 °C (повърхност), 20-25 °C (кутия)
Време за стягане:	EN 17333-3	1 -2 мин.
Време за рязане:	EN 17333-3	10 -12 мин.
Време за втвърдяване:		15 до 45 минути, в зависимост от температурата и влажност
Температурна устойчивост:		от -40 °C до +90 °C
Стабилност на размерите:	EN 17333-2	макс. ± 5 %
Абсорбция на влага:	DIN 53428	макс. 1 обем. %
Якост на натиск:	EN 17333-4	0.04-0.05 МПа
Якост на опън:	EN 17333-4	0.16-0.18 МПа
Удължение при скъсване:	EN 17333-4	20 – 30 %
Топлопроводимост:	EN 17333-5	0.036 W / (m K) при 20 °C
Клас на запалимост:	EN 13501-1	E

ОПАКОВКА

750 ml аерозолна кутия

възможни са и други опаковки по договаряне

СЪХРАНЕНИЕ

15 месеца (от + 5 °C до + 25 °C), дори при по-ниски температури (напр. транспорт) за по-кратки периоди.

По-високите температури скъсяват срока на съхранение. Съхранявайте кутиите в изправено положение.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от Вашия търговски представител на ТКК.

ВНИМАНИЕ

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com