

TRANSPARENT

ЛЕПИЛО НАМЕНЕТО ЗА НЕВИДЛИВО ЕЛАСТИЧНО ЛЕПЕЊЕ

Професионално, супер-квалитетно, 100 % просирно еластично лепило, создадено врз основа на иновативната POWER-BOOST технологија, погодно за изработка на невидливи споеви помеѓу различни материјали.

СВОЈСТВА

- Просирно еластично лепило.
- За внатрешна и надворешна употреба.
- Одлична адхезија на: бетон, мермер, керамика, порцелан, стакло, PVC, полиестер, плута, алуминиум, лим, дрво... (не е погодно за PE, PP, PTFE).
- Добра екструдирбилност дури и при ниски температури.
- Не се слева во вертикални споеви.
- Одлични механички својства.
- Еколошки прифатливо; без растворувачи, изоцијанати и силикони.
- Хемиски неутрално лепило, не ја оштетува површината.
- Не предизвикува корозија.
- Без мирис.
- Може да се пребојува; не се препорачуваат премази на база на растворувачи.
- Без промена на волуменот за време на стврднувањето, без собирање.
- Отпорно на атмосферски влијанија, УВ зрачење и стареење.
- Хемиска отпорност:
 - добра: вода, алифатски растворувачи, минерални масла, масти, разредени неоргански киселини и бази;
 - слаба или без отпорност на: ароматски растворувачи, концентрирани киселини и хлорирани јаглеводороди.
- Боја: просирна.

УПОТРЕБА

- Лепење и монтажа на различни материјали и изработка на невидливи споеви.
- Еластично лепење на делови од конструкции изложени на вибрации.
- Невидливо лепење на стакло и други просирни и полупросирни материјали.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежо лепило

Основа:	хибриден SMP-полимер
Изглед:	паста
Механизам на стврднување:	со влажност од воздухот
Специфична густина:	1040 ± 10 kg/m ³
Време на формирање кожа:	23 °C / 50 % рел. влаж. 3-10 мин.
Брзина на стврднување:	23 °C / 50 % рел. влаж. 2-3 mm/ден
Температура на нанесување:	од +5 °C до +30 °C

Стврднато лепило

Тврдина Shore A:	ISO 868	35-40
Губење на волумен:	ISO 10563	< 1,0 %
Јачина на истегнување:	ISO 37	2,0-3,0 MPa



Издолжување при кинење:
Отпорност на температура:

ISO 37

200–300 %
од –40 °C до +90 °C

ПРИМЕНА

- Нанесете го лепилото директно од кертриџот.
- Површините што се лепат мора да бидат цврсти, чисти, без маснотии и прашина.
- За подобрување на адхезијата на одредени површини, нанесете соодветен прајмер.

Постапка за лепење:

- Нанесете го лепилото по целата површина или на рабовите на површината што не се видливи или се покриени.
- Поставете го предметот што се лепи на саканото место најдоцна 10 минути по нанесувањето на лепилото.
- При лепење потешки предмети, користете дополнително механичко прицврстување сè додека лепилото не се стврдне [2–3 mm/ден при 23 °C и 50 % влажност].
- Оптоварување е можно по 48 часа.
- Нестрднатото лепило може да се исчисти со алкохол, а стврднатото лепило може да се отстрани само механички.

ПАКУВАЊЕ

- Кертриџ од 290 ml.

СКЛАДИРАЊЕ

- 15 месеци на суво и ладно место, на температура помеѓу 5 °C и 25 °C, во оригиналното, неотворено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДСТВОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатствата за безбедно ракување и личната заштитна опрема, како и информации за отстранување се достапни во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Можете исто така да побарате копија од вашиот ТКК дистрибутер.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Упатствата содржани во овој документ се засноваат на нашето истражување и искуство, меѓутоа, поради специфичните услови и методи на работа, препорачуваме да извршите прелиминарни тестови пред каква било примена на нашите производи.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si