



AKRIL DISZPERZIÓS BÁZISÚ TÖMÍTŐANYAG, AMELY FALAKON, HOMLOKZATOKON ÉS VAKOLATOKON LÉVŐ RÉSEK ÉS REPEDÉSEK TÖMÍTÉSÉRE ÉS JAVÍTÁSÁRA ALKALMAS, GYORS ÁTFESTHETŐSÉGGEL.

TULAJDONSÁGOK

- Azonnali használatra alkalmas [egykomponensű rendszer].
- Gyors átfestési lehetőség [20 perccel a tömítőanyag felvitele után].
- Kiváló mechanikai tulajdonságok, kiváló tapadás porózus felületeken, például betonon, habbetonon, fán, kerámialapokon és gipszkarton lapokon.
- Nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket [VOC-mentes].
- Könnyű felhordás, gyors szilárdulás.
- Nem csúszik meg függőleges hézagokban/repedésekben.
- Nedves felületek tömítésére is alkalmas.
- A teljes kötés után vízálló.
- A teljes kötés után alkid- és vízbázisú festékekkel átfesthető.
- Ellenáll a légköri hatásoknak, a napfénynek és az öregedésnek.
- Oldószermentes.
- A friss tömítőanyag vízzel könnyedén tisztítható.

TESZTEK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK

EN 15651-1
EMICODE EC 1+

CE
emissziós teszt

FELHASZNÁLÁS

- Falak és mennyezetek repedéseinek és horpadásainak a javítására és tömítésére.
- Díszlécek és lamellák körüli hézagok tömítéséhez.

MŰSZAKI ADATOK

Friss tömítőanyag

Bázis
Külső megjelenés
Kötési mechanizmus
Fajsúly
Bőrképződés ideje
Alkalmazási hőmérséklet

23 °C/50 % relatív pár.

akril diszperzió
paszta
víz elpárolgásával
1690 ± 20 kg/m³
5-10 perc
+5 °C és +40 °C között

Megszilárdult tömítőanyag

Shore A Keménység

ISO 868

70-75

Hőállóság

-20 °C és +70 °C között

ALKALMAZÁS

Felület előkészítése és alkalmazás

- A felületnek keménynek, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az összes levált és rosszul rögzített részt.
- Vágja le a kartus tetejét, majd csavarja fel a csőrt, amelyet a hézag szélessége alapján kell méretre vágni és a pisztolyba helyezni. A munka megszakításakor engedje el a pisztoly fogantyúját, és húzza vissza a dugattyút.
- A tömítőanyagot a lehető legegyszerűbben hordja fel. Használhat spatulát is.
- Használjon nedves simító eszközt a felhordott tömítőanyag elsimításához.
- Nagyobb hézagok, repedések vagy horpadások esetén két réteg felvitele ajánlott. A második réteget egy óra elteltével kell felhordani.
- Közvetlenül a használat után vízzel tisztítsa meg a szerszámokat, és távolítsa el a friss tömítőanyag maradványait. A megszilárdult anyag mechanikusan távolítható el.

KISZERELÉS

- 300 ml-es kartus.
- 600 ml hurka.
- 200 literes hordó.

TÁROLÁS

12 hónapig száraz és hűvös helyen, 5 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten az eredeti, lezárt csomagolásban.

INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható.

FIGYELEM

Az ebben a dokumentumban szereplő utasítások kutatásainkon és tapasztalatainkon alapulnak, azonban az egyedi körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel javasoljuk, hogy termékeinket próbálja ki még az alkalmazás előtt.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Szlovénia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com