

FAST DRY ACRYL



MASA NA OSNOVI AKRILNE DISPERZIJE, KI SE UPORABLJA ZA ZAPOLNJEVANJE IN POPRAVILA REG, RAZPOK NA STENAH, FASADAH IN OMETIH Z MOŽNOSTJO HITREGA PREBARVANJA.

LASTNOSTI

- Primeren je za takojšnjo uporabo (enokomponentni sistem).
- Možnost hitrega prebarvanja (20 minut po nanosu mase).
- Odlične mehanske lastnosti, odličen oprijem na porozne podlage, kot so beton, penobeton, les, keramične ploščice in mavčne plošče.
- Ne vsebuje hlapnih organskih komponent (»VOC free«).
- Enostaven nanos, hitro utrjevanje.
- V vertikalnih regah in razpokah ne polzi.
- Uporablja se lahko za zapolnjevanje tudi vlažnih površin.
- Ko popolnoma utrdi, postane neobčutljiv na vodo.
- Ko utrdi, se lahko barva z alkidnimi in vodnimi barvami.
- Odporen je na atmosferske vplive, sončno svetlobo in staranje.
- Ne vsebuje topil.
- Sveža masa se lahko enostavno čisti z vodo.

TESTI IN CERTIFIKATI

EN 15651-1

CE

EMICODE EC 1+

test emisij

PODROČJE UPORABE

- Popravljanje in zapolnjevanje razpok in lukenj v stenah in na stropih.
- Zapolnjevanje rež okoli okrasnih ornamentov in letvic.

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Osnova

akrilna disperzija

Videz

pasta

Mehanizem utrjevanja

izhlapevanje vode

Specifična teža

$1690 \pm 20 \text{ kg/m}^3$

Čas tvorjenja kožice

5-10 min

Temperatura nanašanja

od +5 °C do +40 °C

[23 °C/50 % rel. vlaž.]

Utrjena masa

Trdota Shore A

ISO 868

70-75

Temperaturna obstojnost

od -20 °C do +75 °C

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine in nanos:

- Površina mora biti trdna in brez umazanije, prahu in maščobe.
- Odstranimo vse okrušene in slabo vezane dele.
- Kartušo zgoraj ob navoju odrežemo, privijemo konico, ki jo glede na širino reže oz. razpoke poševno odrežemo, ter nanesemo v režo. Pri tem si lahko pomagamo z lopatiko.
- Naneseno maso zgladimo z vlažno gladilno lopatiko.
- Za zapolnjevanje večjih rež, razpok oz. lukenj priporočamo nanos dveh slojev mase. Drugi sloj nanesemo po približno eni uri.
- Priprave za nanašanje in svežo maso lahko takoj po uporabi očistimo z vodo.

PAKIRANJE

- Kartuša 300 ml.
- Črevo 600 ml.
- Sod 200 l.

SKLADIŠČENJE

12 mesecev v suhih in hladnih prostorih pri temperaturi med 5 °C in 30 °C ter v originalno zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com