

QUICK & STRONG

МОКНО И БРЗО ЛЕПЕЊЕ СО ВИСОКО ПОЧЕТНО ПРИЛЕПУВАЊЕ

Еластично лепило на база на хибриден полимер со висока почетна јачина на лепење и одлична адхезија на повеќето градежни материјали. Го заменува механичкото прицврстување и претставува идеално решение за лепење тешки делови.



СВОЈСТВА

- Идеално за лепење тешки делови.
- Висока крајна јачина на лепење: 350 kg/10 cm².
- Одлична адхезија на повеќето градежни и метални материјали бетон, тула, дрво, алуминиум, железо, нерѓосувачки челик, бакар и различни пластики.
- Одлична адхезија дури и на влажни површини.
- Добра екструдирбилност дури и при ниски температури.
- Не се лизга во вертикални пукнатини.
- Собирањето при стврднување е помало од 1,5 %.
- Хемиски неутрално и без мирис.
- Еколошки прифатливо; без растворувачи, изоцијанати и силикони.
- Може да се бои со повеќето бои и лакови на база на епокси, полиуретани и вода.
- Отпорно на атмосферски влијанија, УВ зрачење и стареење.
- Не предизвикува корозија.
- Хемиска отпорност:
 - добра: вода, алифатски растворувачи, минерални масла, масти, разредени неоргански киселини и бази;
 - слаба или без отпорност на: ароматски растворувачи, концентрирани киселини и хлорирани јаглеродороди.
- Боја: бела.

ТЕСТИРАЊА И СЕРТИФИКАТИ

Контакт со храна
GEV EMICODE EC 1 PLUS

УПОТРЕБА

- Лепење на скалници, полици, дрвени лајсни, аголни профили, керамички плочки, огледала и натписи.
- Пополнување пукнатини и празнини.
- Различни домашни апликации, вклучително и во кујни и бањи.
- Лепење во градежништвото, автомобилската индустрија, машиноградбата, бродоградбата и производството на контејнери.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежо лепило

Основа:	хибриден MS-полимер
Изглед:	паста
Механизам на стврднување:	со влажност од воздухот
Специфична тежина:	1500 ± 30 kg/m ³
Време на формирање кожа:	23 °C / 50 % рел. влаж. 10 ± 5 мин.

Брзина на стврднување: 23 °C / 50 % рел. влаж. 2–3 mm/ден
Температура на нанесување: од +5 °C до +30 °C

Стврднато лепило

Тврдина Shore A:	ISO 886	55 ± 5
Промена на волумен:	ISO 1056	< 1,5 %
Јачина на истегнување:	ISO 8339	1,5 ± 0,3 MPa
Издолжување при кинење:	ISO 8339	150 % ±

ПРИМЕНА

- Површините мора да бидат цврсти, чисти и без прашина и маснотии.
- Исечете го кертрицот по навојот, наврнете го испорачаниот V-врат млазник и поставете го во пиштолот.
- Нанесете го лепилото држејќи го пиштолот вертикално кон површината за да се добие триаголна форма на нанесување.
- Нанесете го лепилото на една од површините што се лепат во хоризонтални линии [ширина на линијата прибли. 8–10 mm].
- По нанесувањето на лепилото, спојте ги двете површини.
- За лепење потешки делови, се препорачува дополнително прицврстување.
- Свежиот заптивач и алатите може да се исчистат со TKK CLEAN PROTECT средство за чистење алат, а стврднатиот заптивач прво механички да се отстрани, па потоа да се исчисти со средство за отстранување стврднат силикон – TKK CLEAN PROTECT silicone remover или TKK CLEAN PROTECT универзален чистач.

ПАКУВАЊЕ

- Кертриц од 290 ml.

СКЛАДИРАЊЕ

- 15 месеци на суво и ладно место, на температура помеѓу 5 °C и 25 °C, во оригиналното, неотворено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДСТВОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатствата за безбедно ракување и личната заштитна опрема, како и информации за отстранување се достапни во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Можете исто така да побарате копија од вашиот TKK дистрибутер.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Упатствата содржани во овој документ се засноваат на нашето истражување и искуство, меѓутоа, поради специфичните услови и методи на работа, препорачуваме да извршите прелиминарни тестови пред каква било примена на нашите производи.