

TRANSPARENT

ЛЕПИЛО, СЪЗДАДЕНО ЗА НЕВИДИМО ЕЛАСТИЧНО ЗАЛЕПВАНЕ

Професионално еластично лепило от супер качество, 100 % прозрачно, създадено на базата на иновативната технология POWER-BOOST [хибриден SMP-полимер], подходящо за създаване на невидими фуги между различни материали.

СВОЙСТВА

- Прозрачно еластично лепило.
- За вътрешна и външна употреба.
- Отлична адхезия към: бетон, мрамор, керамика, порцелан, стъкло, PVC, полиестер, корк, алуминий, ламарина, дърво. (не е подходящо за PE, PP, PTFE).
- Лесно екструдирание дори при ниски температури.
- Не се свлича във вертикални фуги.
- Отлични механични свойства.
- Екологично чисто; без разтворители, изоцианати и силикон.
- Химически неутрално лепило, не поврежда повърхността.
- Не причинява корозия.
- Без мирис.
- Може да се боядисва, не се препоръчват разтворителни покрития.
- Няма обемна промяна по време на втвърдяване, няма свиване.
- Устойчиво на атмосферни влияния, UV светлина и стареене.
- Химическа устойчивост:
 - добра: вода, алифатни разтворители, минерални масла, мазнини, разредени неорганични киселини и основи;
 - слаба или липса на устойчивост: ароматни разтворители, концентрирани киселини и хлорирани въглеводороди.
- Цвят: прозрачен.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Залепване и сглобяване на различни материали и създаване на невидими фуги.
- Еластично залепване на части от конструкции, подложени на вибрации.
- Невидимо залепване на стъкло и други прозрачни и полупрозрачни материали.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Прясно лепило

Основа:	хибриден SMP-полимер
Външен вид:	паста
Механизъм на втвърдяване:	с въздушна влажност
Плътност:	1040 ± 10 кг/м³
Време за образуване на кожа	23 °C / 50 % отн.влаж. 3-10 мин
Време за втвърдяване	23 °C / 50 % отн.влаж. 2-3 мм/ден
Температура на приложение:	от +5 °C до +30 °C

Втвърдено лепило

Твърдост Shore A:	ISO 868	35-40
Обемна промяна:	ISO 10563	< 1,0 %
Якост на опън:	ISO 37	2,0-3,0 MPa



Удължение при скъсване:
Температурна устойчивост:

ISO 37

200–300 %
от -40 °C до +90 °C

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Нанесете лепилото директно от флакона.
- Повърхностите за залепване трябва да са здрави, чисти, без мазнини и прах.
- За подобряване на адхезията към определени повърхности използвайте подходящ праймер.
- Процедура за лепене:
- Нанесете лепилото върху цялата повърхност или по ръба на повърхността, която не е видима или е покрита.
- Поставете обекта за залепване на желаното място най-късно 10 минути след нанасяне на лепилото.
- При залепване на по-тежки обекти използвайте допълнително механично закрепване, докато лепилото се втвърди [2–3 мм/ден при 23 °C; 50 % влажност].
- Натоварването е възможно след 48 часа.
- Невтвърденото лепило може да се почиства с алкохол, а втвърденото лепило може да се отстрани само механично.

ОПАКОВКА

- Картуш 290 мл.

СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД

- 15 месеца в сухо, хладно помещение при температура до 25 °C, в затворена оригинална опаковка.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и личните предпазни средства, както и информация относно депонирането на отпадъците ще намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на TKK.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указанията са изготвени на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки случай на употреба.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si