

# TKK CLEAN PROTECT **MAT ZINC SPRAY**



## ДЪЛГОТРАЙНО ЗАЩИТНО ГЛАНЦОВО ПОКРИТИЕ ПРОТИВ РЪЖДА

Зашитно цинково покритие за метал с отлична адхезия. Той химически се втвърдява и образува дълготрайно метално покритие, което предпазва металните повърхности от корозия и атмосферни агенти като вода и сол. Той може да бъде боядисан върху или оставен като крайна защита на метала. Той е особено подходящ за защита на заварени поцинковани части. Една доза от 400 ml е достатъчна, за да покрие площ от 1,5 - 2m<sup>2</sup>.

### СВОЙСТВА

- Спрейт е еднокомпонентен и готов за употреба.
- Той се втвърдява химически, за да образува твърдо и дълготрайно повърхностно покритие, има добра устойчивост на механични въздействия, абразия, ерозия и предпазва металните повърхности от корозия и атмосферни агенти като вода и сол.
- Изсушената повърхност е еластична, здрава, устойчива на атмосферни влияния и може да бъде оставена като крайна защита или боядисана с друг вид боя.
- Покритието е с до 30% по-дебело от конвенционалните покрития за боядисване.
- Не е вредно за озона.

### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Подходящ е за визуално подсилване, ремонт и защита от корозия на метални повърхности.
- Подходящ е за защита на заварени поцинковани части, включително спот заваряване.
- Най-често срещаните приложения са заваръчни съединения, след нарязване на резби, резервоари, обработка на метали.
- Оптималната температура за употреба е между 20 и 25 °C.

## **ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ**

### **Цвят:**

Миризма:

Плътност при 20°C:

Налягане при 20°C:

Размер на зърното:

Дебелина след първото нанасяне:

Дебелина след трето приложение:

светло сива течност

подобна на тази на разтворителя

0,75 - 0,80 g/ml

4.0 ± 0.5 bar

от 0 до 2 микрона

11 микрона

22 микрона

### **Сушене:**

Сухата за залепване на праха:

10 минути след нанасянето

Изсушете на допир:

20 минути след нанасянето

Напълно суха повърхност:

24 часа след нанасянето

Температурна стабилност:

100 - 120°C

## **ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

- Повърхността, върху която нанасяте покритието, трябва да е суха и чиста.
- Разклатете добре флакона преди употреба.
- Когато чуете звук от метални топчета вътре в дозата, продължете да разклащате още една минута.
- Задръжте дозата на 15 до 20 см от повърхността, която искате да защитите.
- За оптимален резултат препоръчваме две приложения през 2 часа.
- След 24 часа е възможно да нанесете довършително покритие.

## **ОПАКОВКА**

Доза от 400 ml

## **СЪХРАНЕНИЕ**

36 месеца на сухо място при температура между +10 °C и +20 °C. Съхранявайте дозите в изправено положение

## **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от вашия търговски представител на TKK.

## **ВНИМАНИЕ**

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com