

TKK SEAL ACRYL



PLASTO-ELASTIČNA TESNILNA MASA NA OSNOVI AKRILNE DISPERZIJE, PRIMERNA ZA TESNENJE RAZLIČNIH POROZNIH MATERIALOV.

LASTNOSTI

- Enostaven nanos.
- V vertikalnih regah ne polzi.
- Dobra oprijemljivost na porozne materiale.
- Maso lahko nanašamo na vlažne površine.
- Popolnoma utrjena masa je neobčutljiva na vodo.
- Ko utrdi, se lahko barva.
- Odporna na različne atmosferske vplive, sončno svetlobo in staranje.
- Ne vsebuje topil [VOC free].
- Svežo maso lahko enostavno očistimo z vodo.

TESTI IN CERTIFIKATI

EN 15651-1

EMICODE EC 1+

CE

test emisij

PODROČJE UPORABE

- Tesnjenje manj obremenjenih reg.
- Tesnjenje reg pri vgradnji oken in vrat ter stikov med mavčnimi ploščami in betonskimi elementi.
- Popravila in zapolnjevanje razpok v ometu in zidovju, za zaključne rege med policami in steno ter ohišij rolet.

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Osnova

akrilna disperzija

Videz

pasta

Mehanizem utrjevanja

izhlapevanje vode

Specifična teža

1690 ± 30 kg/m³

Čas tvorjenja kožice

23 °C/50 % rel. vlaž.

10–15 min

Temperatura nanašanja

od +5 °C do +40 °C

Utrjena masa

Trdota Shore A

ISO 868

35–40

Sprememba volumna

ISO 10563

15 ± 1 %

Temperaturna obstojnost

od –20 °C do +75 °C

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine:

Površine, ki jih tesnimo, morajo biti trdne, čiste ter brez prahu in maščob. Odstranimo vse odkrušene in slabo vezane dele. TKK SEAL ACRYL se lahko nanaša na vlažno podlago.

Priprava rege in kartuše:

- Oprijem lahko izboljšamo z uporabo prednamaza, ki ga pripravimo iz tesnilne mase TKK SEAL ACRYL in vode v razmerju 1 : 3. S čopičem ali krpo omočimo površino in pustimo nekaj minut.
- Kartušo zgoraj ob navoju odrežemo, privijemo konico, ki jo glede na širino spoja oz. rege poševno odrežemo in vstavimo v pištolo. Pri prekinitvi dela oz. zamenjavi kartuše popustimo ročico na ročni pištoli in potegnemo bat nazaj. Nanos tesnilne mase naj bo čim bolj enakomeren. Pri nanašanju mase si lahko pomagamo z lopatico.
- Na koncu s pripomočkom za glajenje, in sicer z gladilko TKK, ali prstom, ki smo ga namočili v vodo, izravnamo tesnilno maso, preden naredi kožico. Zelo pomembno je, da tesnilno maso dobro pritisnemo na površino, ki jo tesnimo.
- Svežo maso in orodje po uporabi očistimo z vodo. Utrjeno maso lahko odstranimo mehansko.

Globina rege (mm)	Širina rege (mm)				
	4	6	8	10	12
4		17,5	11,7	8,7	
6			7,7	5,8	4,7
8				4,4	3,5
10					2,8

Tabela ponazarja, koliko linearnih metrov reg lahko zatesnimo z eno 280 ml kartušo glede na širino in globino nanosa tesnilne mase.

PAKIRANJE

- Kartuša 280 ml.
- Črevo 600 ml, 400 ml.
- Sod 200 l.
- Po dogovoru možna tudi druga pakiranja.

SKLADIŠČENJE

24 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi med 5 °C in 25 °C, v originalno zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com