



AKRIL DISZPERZIÓS BÁZISÚ, SZEMCSÉS SZERKEZETŰ, PLASZTOELASZTIKUS TÖMÍTŐANYAG. A FALAKON, HOMLOKZATOKON ÉS VAKOLATON KIALAKULT REPEDÉSEK FESTÉS ELŐTTI JAVÍTÁSÁRA ÉS TÖMÍTÉSÉRE SZOLGÁL.

TULAJDONSÁGOK

- Könnyű felhordás.
- Nem csúszik meg függőleges hézagokban.
- Jó tapadás a porózus anyagokhoz.
- Nedves felületekre is felvihető.
- A teljes kötés után vízálló.
- A teljes kötés után festhető.
- Ellenáll a különböző légköri hatásoknak, a napfénynek és az öregedésnek.
- Oldószermentes (VOC-mentes).
- A friss tömítőanyag vízzel könnyen tisztítható.

TESZTEK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK

EN 15651-1
EMICODE EC 1+

CE
emissziós teszt

FELHASZNÁLÁS

- Falakon, homlokzatokon és vakolaton keletkezett repedések festés előtti javítására és tömítésére.
- Porózus építőanyagok (beton, tégl, fa, habbeton stb.) kitöltésére és tömítésére alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK

Friss tömítőanyag

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Bázis | | akril diszperzió |
| Külső megjelenés | | paszta |
| Kötési mechanizmus | | víz elpárolgása |
| Fajsúly | | 1740 ± 30 kg/m ³ |
| Bőrképződés ideje | 23 °C/50 % relatív pár. | 20-25 perc |
| Alkalmazási hőmérséklet | | +5 °C és +40 °C között |

Megszilárdult tömítőanyag

| | | |
|-----------------------------|---------|----------|
| Shore A Keménység | ISO 868 | 20-25 |
| Térfogat változás ISO 10563 | | 14 ± 1 % |

ALKALMAZÁS

Felület előkészítése:

Az alkalmazási felületnek száraznak, keménynek, tisztának, por- és zsírintesnek kell lennie. Távolítsa el az összes levált és rosszul rögzített részt. A TKK SEAL FACADE & WALL REPAIR nedves felületekre is felvihető.

Hézag és a kartus előkészítése:

- A jobb tapadás érdekében használjon alapozót, amelyet TKK SEAL FACADE & WALL REPAIR tömítőanyagból és vízből állíthat össze [1 rész tömítőanyag + 3 rész víz]. Nedvesítse meg a felületet egy kefével vagy ronggyal, és hagyja állni néhány percig.
- Vágja le a kartus tetejét, majd csavarja fel a csőrt, amelyet a hézag szélessége alapján kell méretre vágni és a pisztolyba helyezni. A munka megszakításakor engedje el a pisztoly fogantyúját, és húzza vissza a dugattyút.
- A tömítőanyagot a lehető legegyszerűbben hordja fel. Használhat spatulát is.
- A munkafolyamat végén használjon egy simító eszközt – pl. egy TKK simító eszközt, vagy vízzel nedvesítse be az ujját, hogy elsimítsa a tömítőanyagot, mielőtt a bőrképződés elkezdődne. Nagyon fontos, hogy a tömítőanyagot jól nyomjuk rá az alkalmazási felületre.
- Közvetlenül a használat után vízzel tisztítsa meg a szerszámokat, és távolítsa el a friss tömítőanyag maradványait. A megszilárdult anyag mechanikusan távolítható el.

KISZERELÉS

- 300 ml-es kartus.
- 600 ml, 400 ml-es hurka.
- Egyéb kiszerezések megegyezés alapján elérhetőek.

TÁROLÁS

12 hónapig száraz helyen, 5 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten, eredeti, lezárt csomagolásban.

INFORMÁCIÓK EGÉJSZÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. TKK forgalmazójától is kérhet egy másolatot.

FIGYELEM

Az ebben a dokumentumban szereplő utasítások kutatásainkon és tapasztalatainkon alapulnak, azonban az egyedi körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel javasoljuk, hogy termékeinket próbálja ki még az alkalmazás előtt.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Szlovénia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com