



**TESNILNA MASA IN LEPILO NA OSNOVI AKRILNE DISPERZIJE. PRIMERNA JE ZA POPRAVILO TER ZAPOLNITEV RAZPOK IN LUKENJ V STENAH IN STROPU.**

### LASTNOSTI

- Ne vsebuje topil.
- Skoraj brez vonja.
- Zelo lahka masa.
- Pri utrjevanju se ne krči.
- Ko je masa utrjena, se lahko brusi.
- Od 10 do 20 minut po nanašanju se lahko prebarva z vodnimi ali sintetičnimi barvami, ne poka in se ne razbarva.
- Nanaša se lahko v debelejšem sloju kot običajne akrilne mase, ki jih moramo nanašati v več slojih (prihranek časa in denarja).
- Praktično brez skrčkov, dobimo estetsko ravno površino, brez razpok.
- Po utrditvi ostane malo elastičen, vendar je primeren le za statične obremenitve z nizko deformabilnostjo.
- Dobra oprijemljivost na porozne materiale, kot so mavčne plošče, omet in bloki gipsa.
- Kemično nevtralna masa, ki ne povzroča korozije.
- Konsistenca mehke paste.
- V vertikalnih regah ne polzi.
- Barva: bela.

### PODROČJE UPORABE

- Zapolnjevanje lukenj, razpok in prask v ometu, na zidu in stropu.
- Maskiranje pri izdelavi predelnih sten in spušenih stropov.
- Majhna popravila pred barvanjem.

### TEHNIČNI PODATKI

Osnova

Videz

Barva

Mehanizem utrjevanja

Specifična teža

Čas tvorjenja kožice

Temperatura nanašanja

Temperaturna obstojnost

23 °C/50 % rel. vlaž.  
od +5 °C do +30 °C

akrilna disperzija

lahka pasta

popolnoma bela

izhlapevanje vode

480 ± 20 kg/m<sup>3</sup>

≈ 5 min

ne nanašati, ko dežuje

od -20 °C do +75 °C

## NAVODILA ZA UPORABO

### Priprava površine:

Površine, ki jih tesnimo, morajo biti trdne, čiste ter brez prahu in maščob. Odstranimo vse odkrušene in slabo vezane dele. TTK SEAL FAST & EASY REPAIR ACRYL se lahko nanaša na vlažno podlago.

### Priprava rege in kartuše:

- Oprijem izboljšamo z uporabo prednamaza, ki ga pripravimo iz tesnilne mase TTK SEAL FAST & EASY REPAIR ACRYL in vode v razmerju 1 : 3. S čopičem ali krpo omočimo površino in pustimo nekaj minut.
- Kartušo zgoraj ob navoju odrežemo, privijemo konico, ki jo glede na širino spoja oz. rege poševno odrežemo in vstavimo v pištolo. Pri prekinitvi dela oz. zamenjavi kartuše popustimo ročico na ročni pištoli in potegnemo bat nazaj. Nanos tesnilne mase naj bo čim bolj enakomeren. Pri nanašanju mase si lahko pomagamo z lopatico.
- Na koncu s pripomočkom za glajenje, in sicer z gladilko TTK, ali prstom, ki smo ga namočili v vodo, izravnamo tesnilno maso, preden naredi kožico. Zelo pomembno je, da tesnilno maso dobro pritisnemo na površino, ki jo tesnimo.
- Svežo maso in orodje po uporabi očistimo z vodo. Utrjeno maso lahko odstranimo mehansko.

### PAKIRANJE

- Kartuša 300 ml.
- Po dogovoru možna tudi druga pakiranja.

### SKLADIŠČENJE

12 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi med 5 °C in 30 °C, v originalno zaprti embalaži. Zaščititi proti zmrzovanju.

### ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TTK.

### OPOZORILO

Mase ne nanašamo, če obstaja nevarnost zmrzovanja, dežja ali stalne izpostavljenosti vodi. Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com