

ROOF AND GUTTER SEALANT – покривен уплътнител



ТРАЙНО ЕЛАСТИЧНА УПЛЪТНИТЕЛНА МАСА, КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЛЕПЕНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА КАНАЛИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ ВЪЗДУХОВОДИ, РАМКИ НА ПРОЗОРЧЕТА И ОТДУШНИЦИ, ОКОЛО ПРОХОДНИ ОТВОРИ (ЗА ТРЪБИ И АНТЕНИ), КАКТО И ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА ФУГИ НА ПОКРИВНИ ПРОЗОРЦИ.

СВОЙСТВА

- Не се стича във вертикални фузи.
- Отлична адхезия към повечето строителни материали без грундиране.
- За адхезия към поръзни материали трябва да се използва grund TKK SEAL silicone & hybrid primer.
- Добри механични характеристики.
- Устойчив на различни атмосферни условия, дъжд, сняг, екстремни температури.
- Еластична при ниски (-40 °C) и високи (180 °C) температури.
- Устойчива на химикали.
- UV устойчивост.
- Не причинява корозия.
- Не се напуква по повърхността.
- Цвят: кафява RAL 8019, по желание, в зависимост от количеството.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Идеална е за уплътняване на жлебове, вентилационни отвори, прозорчета, покривни материали и покривни вентилационни въздуховоди.
- Подходяща е за уплътняване между тръби и гипс, между рафтове и керамика, между метални части на покрива или стената, както и за уплътняване на материали при изпълнението на комини.
- Лепи и уплътнява различни повърхности: поцинкована ламарина, боядисана и небоядисана ламарина, алуминий, калай, мед, месинг, стомана, олово, желязо и камък.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невтвърдена маса

Механизъм на втвърдяване	с помощта на влага от въздуха
Форма	паста
Специфично тегло	1300 ± 10 кг/м ³
Време за засъхване	≈ 7 мин.
Време за втвърдяване	2 mm/ден
Устойчивост на стичане	0 mm
Температура за полагане	от +5 °C до 40 °C

Втвърдена маса

Твърдост по Шор А	ISO 868	27 ± 3
Якост на опън	ISO 8339	[0,4-0,6] MPa
Модул на еластичност 100 %	ISO 8339	> 0,4 MPa
Удължение при скъсване	ISO 8339	250-350 %
Якост на опън	ISO 37 част 1	> 1,2 MPa
Удължение при скъсване	ISO 37 част 1	300-400%
Промяна на обема	ISO 10563	< 10 %
Еластично възстановяване	ISO 27389	> 90 %
Температурна устойчивост		от -40 °C до +180 °C

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Подготовка на повърхността:

Уплътняваната повърхност трябва да бъде суха, твърда, чиста, обезпрашена и обезмаслена. Отстраняваме всички хлабави и недобре свързани части.

Подготовка на фугата и флакона:

- За по-добра адхезия към поръзни основи трябва да се използва grund TKK SEAL silicone & hybrid primer.
- Адхезията към някои пластмаси се подобрява чрез използване на grund, но препоръчваме най-напред да се направи проба.
- Ако искате да получите добре очертани фузи, облепете ги по ръбовете със самозалепваща лента.
- Отрежете върха на флакона над резбата, завинтете дозатора, отрежете го под наклон според ширината на фугата и поставете флакона в пистолета. При прекъсване на работата, както и при смяна на флакона освободете ръчката на ръчния пистолет и издърпайте спусъка назад.
- Нанасяйте уплътнителната маса възможно най-равномерно.
- Накрая заравнете уплътнителната маса с инструмент за заглаждане, по-точно мистрия от TKK SEAL smoothing tool, или я загладете с пръст, намокрен с препарата за заглаждане TKK SEAL smoothing agent, преди да се образувала коричка. Много е важно уплътнителната маса да се притисне добре към уплътняваната повърхност.
- Отстранете незабавно самозалепващата лента, преди уплътнителната маса да започне да се втвърдява.
- Прясната маса и инструментите се почистват с почистващ препарат TKK CLEAN PROTECT tool cleaner, а твърдената маса се почиства най-напред механично, а след това с препарат за почистване на засъхнал силикон – TKK CLEAN PROTECT silicone remover или TKK CLEAN PROTECT universal cleaner.

ОПАКОВКА

- Картуш 300 мл.
- Мека опаковка 600 мл.

СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД

15 месеца в сухо помещение при температура от +5 °C до +25 °C, в затворена оригинална опаковка.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и личните предпазни средства, както и информация относно депонирането на отпадъците ще намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на TKK.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указанията са изгответи на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки случай на употреба.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com