

TURBO

LJEPILO S BRZIM POSTIZANJEM ČVRSTOĆE ZA BRZO LIJEPLJENJE

Visokokvalitetno hibridno polimerno ljepilo i brtvilo s brzim postizanjem čvrstoće za brzo lijepljenje širokog spektra površina. nakon stvrdnjavanja ostaje trajno elastično.

SVOJSTVA

- Vrlo brzo postizanje čvrstoće pri nanošenju tankog sloja ljepila.
- Visoka čvrstoća prijanjanja.
- Odlično istiskivanje.
- Izvrsno prijanjanje na brojne materijale, čak i ako su blago vlažni.
- Nakon stvrdnjavanja ostaje trajno elastično.
- Moguće bojanje bojama na bazi vode.
- Dobra otpornost na vremenske uvjete.
- Izvrsna otpornost na UV zračenje.
- Ne ostavlja mrlje na prirodnom kamenu.
- Osigurava odlično prijanjanje na svim uobičajenim građevinskim podlogama, uključujući lakirano drvo, različite vrste aluminija [AlMgSi1, AlCuMg1, AlMg3], čelik [ST1403, elektrolitički i plamenski pocinčani], prirodni kamen, širok spektar plastika [polistiren, polikarbonat, PVC, ABS, poliamid, PMMA], staklom ojačani epoksi, poliester i mnoge druge materijale.
- Omogućuje ručno opterećenje približno 20 minuta nakon nanošenja.
- Mogućnost prilagodbe do 5 minuta nakon nanošenja.
- Boja: bijela.

PODRUČJE PRIMJENE

- Lijepljenje u građevinarstvu i metalnoj industriji.
- Elastično lijepljenje predmeta, panela, profila i drugih komponenti na uobičajene podloge.
- Brtvljenje i lijepljenje u građevinskim aplikacijama.

TEHNIČKI PODACI

Svježa masa

Osnova:		hibridni polimer
Izgled:		pasta
Mehanizam stvrdnjavanja:		vlažnim zrakom
Gustoća:		1520 ± 10 kg/m ³
Vrijeme formiranja kože:	23 °C / 50 % rel. vlaž.	cca. 5 min
Vrijeme stvrdnjavanja:	23 °C / 50 % rel. vlaž.	2-3 mm/dan
Temperatura nanošenja:		od +5 °C do +35 °C

Stvrdnuta masa

Tvrdoća Shore A:	ISO 868	65 ± 5
Vlačna čvrstoća:	ISO 37	cca. 3,8 MPa
Istezanje pri lomu:	ISO 37	cca. 200 %
Temperaturna otpornost:		od -40 °C do +90 °C

UPUTE ZA UPORABU

- Ljepilo nanosite izravno iz kartuše.
- Površine koje želite zalijepiti moraju biti čvrste, čiste, odmašćene i bez prašine.



- Za poboljšanje prijanjanja na određenim površinama koristite TKK SEAL Silicone & Hybrid primer.

Postupak lijepljenja:

- Ljepilo nanosite pištoljem u jednoličnim linijama ili točkama (otprilike svaka 15 cm) na jednu od površina.
- Svaku točku ili liniju postavite na uglove i rubove panela.
- Izbjegavajte nanošenje ljepila u neprekinutom krugu; radije koristite prekinute linije.
- Podloge pritisnite zajedno i nježno potucajte gumeni čekićem. Po potrebi osigurajte dodatnu potporu.
- Na upijajućim ili poroznim površinama, s tankim slojem ljepila, spoj će biti dovoljno čvrst za pomicanje za otprilike 20 minuta, a potpuno opterećen nakon približno 3 sata.
- Čimbenici poput debljih slojeva ljepila ili neupojnih materijala produžuju vrijeme stvrdnjavanja.

PAKIRANJE

- 290 ml kartuša.

SKLADIŠTENJE

- 15 mjeseci na suhom i hladnom mjestu, pri temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje, informacije o osobnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u sigurnosnom listu. Sigurnosni list dostupan je na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i praktičnog iskustva. Međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaku primjenu.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si