

FIX 62

DVO-KOMPONENTNA EPOKSIDNA TESNILNA MASA

Dvokomponentna epoksidna tesnilna masa za zatesnjevanje, zapolnjevanje, lepljenje in obnavljanje z zelo dobrim oprijemom na vse kovine, keramiko, les, steklo, umetne mase in cement.

LASTNOSTI

- Zelo dober oprijem na mokre podlage, celo pod vodo.
- Utrdi v 15 minutah.
- Kemijsko odporna.
- Ko je utrjena, jo lahko brusimo, žagamo, barvamo in vanjo tudi vrtamo.

PODROČJE UPORABE

- Za zatesnjevanje, zapolnjevanje, lepljenje in obnavljanje kovin, keramike, lesa, stekla, umetnih mas in cementa.
- Za hitra popravila puščanja pri vodnih napeljavah, rezervoarjih in centralni kurjavi.
- Za različna popravila pod vodo (bazeni, akvariji, čolni).
- Za popravilo rezervoarjev za gorivo in bencin.
- Za povezovanje različnih cevi z različnim premerom.
- Za popravilo čolnov, avtov in prikolic.
- Za tesnjenje cevi in za nadomeščanje odlomljenih delov.
- Ni primerna za mehke in upogljive površine, npr. za gumo].



TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Osnova | epoksi in merkapto |
| Videz | bela in sivozelena pasta |
| Mehanizem utrjevanja | kemična reakcija |
| Obdelavnost | 5–7 min. pri 20 °C |
| Čas utrjevanja pri normalnih pogojih | 15 min. pri 20 °C |
| Čas utrjevanja pod vodo | 20 min. pri 20 °C |

Utrjena masa

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Specifična teža | 2000 kg/m ³ |
| Trdota Shore A | 75–85 |
| Tlačna trdnost | 90 MPa |
| Natezna trdnost | 6,20 MPa |
| Električna odpornost | 5 × 10 ¹³ Ohm/m |
| Temperaturna obstojnost | do +120 °C, občasno do +150 °C |

NAVODILA ZA UPORABO

- Površina mora biti čista, brez prahu in maščob.
- Zdrgnite jo z brusnim papirjem ali kovinsko krtačo, da postane hrapava. Odrežite potrebno količino mase in jo gnetite dve minuti, dokler ne dobite enotne barve zmesi.
- Hitro nanesite na površino in močno pritisnite.
- Takoj po nanašanju površino drgnite z mokrim prstom ali mokro cunjo.
- Na mestih puščanja, ki so pod pritiskom, luknjico zamašite z lesenim čepom. Maso porazdelite čez čep in jo nekaj minut pridržite s prsti ali lepilnim trakom.

PAKIRANJE

- 57 g plastični tulec

SKLADIŠČENJE


24 mesecev v suhem, hladnem prostoru pod 25 °C, v originalno zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on tkk-fix.com