



ZAPTIVNA MASA I LEPAK NA BAZI AKRILNE DISPERZIJE.

OSOBINE

- Sveža masa je bela, a nakon stvrdnjavanja postaje prozirna.
- Ne sadrži rastvarače.
- Skoro bez mirisa.
- Odlična adhezija na većinu poroznih materijala: drvo, beton, keramika, kamen, malter i anodizirani aluminijum.
- Lako se ofarba kada se učvrsti alkidnim i disperzivnim premazima.
- Otporna je na plesan.
- Može se nanositi na vlažne površine.
- Sveža masa je osetljiva na vodu, nakon otvrdnjavanja je otporna na vodu.
- Sveža masa se čisti vodom.
- U slučaju kratkotrajne izloženosti vodi (24 h) masa postaje delimično prozirna.
- U slučaju duže izloženosti vodi (14 dana) masa ponovo postaje bela i gubi mehanička svojstva.

TESTOVI I SERTIFIKATI

EN 15651-1

CE

OBLAST PRIMENE

- Za zatvaranje završnih spojeva na prozorima, između ukrasnih letvica i podova, između cigle i drveta i betona.
- Za zatvaranje pukotina u betonu i malteru.
- Za zatvaranje i lepljenje u toaletima.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Osnova

Mehanizam stvrdnjavanja

Izgled

Specifična težina

Vreme stvaranja pokorice

Vreme očvršćavanja

Temperatura nanošenja

akrilna disperzija

isparavanje vode

pasta

1060 ± 10 kg/m³

≈ 30 min

2-3 mm/dan

od +5 °C do +30 °C

Očvrsla masa

Tvrdoća Shore A

ISO 868

25-30

Promena volumena	ISO 10563	≈ 35 %
Zatezna čvrstoća maks.	ISO 8339	[0,32±0,02] MPa
Modul E 100 %	ISO 8339	[0,22±0,02] MPa
Rastezanje na maks. sili	ISO 28339	[300±50] %
Temperaturna postojanost		od -20 °C do +70 °C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priprema površine:

Površina fuge mora da bude suva, čvrsta, čista, bez prašine i masnoća. Uklanjammo sve labave i loše vezane delove.

Priprema fuge i doze:

- Za bolje prijanjanje koristite temeljni premaz, koji se priprema mešanjem mase za zatvaranje sa vodom [1 deo mase i 2 dela vode]. Natopite površinu četkom ili krpom i ostavite nekoliko minuta.
- Ako želite da lepo napravite spojeve, rubove spojeva prekrijte samolepljivom trakom.
- Odrežite uložak na vrhu duž navoja, zavijte vrh koji se ukoso reže u skladu sa širinom spoja i ubacite u pištolj. Nanošenje treba biti što ravnomernije. Na kraju izravnajte sa pomagalom za izravnavanje ili prstom kojeg ste umočili u vodu.
- Odmah uklonite lepljivu traku pre nego što masa otvrdne.
- Svežu masu i alate očistite vodom, a stvrdnutu mehanički.

PAKOVANJE

- Kartuša 300 ml.
- Crevo 600 ml.
- Po dogovoru moguća su i druga pakovanja.

SKLADIŠTENJE

12 meseci u suvim prostorima na temperaturi između +5 °C i +25 °C i u originalno zatvorenom pakovanju. Zaštitite od mraza.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o bezbednosti, uputstvima za bezbedno rukovanje i ličnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u bezbednosnom listu. Bezbednosti list se može dobiti na zahtev. Primerak možete da dobijete i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Ne nanosite masu ako postoji opasnost od mraza, kiše ili stalnog izlaganja vodi. Uputstva su zasnovana na našim istraživanjima i iskustvu, ali zbog specifičnih uslova i načina rada, preporučujemo preliminarne testove za svaki slučaj upotrebe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com