

MIRROR ADHESIVE



NEUTRALNI, SILIKONSKI LEPAK, KOJI SE KORISTI ZA LEPLJENJE OGLEDALA.

OSOBINE

- Za lepljenje ogledala na različite podloge kao što su emajl, glazirane pločice, lakovano drvo i glazirani klinker.
- Prilikom vertikalnog nanošenja lepak ne klizi.
- Odlično prianja na većinu građevinskih materijala bez prednamaza.
- Za prianjanje na porozne materijale treba da koristimo prednamaz TKK SEAL SILICONE & HYBRID PRIMER.
- Dobra mehanička svojstva.
- Otporan je na širok spektar hemikalija.
- Ne uzrokuje koroziju.
- Boja: bela i siva.

OBLAST PRIMENE

- Za lepljenje ogledala na različite površine.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Osnova	neutralni oksimski silikon
Mehanizam stvrdnjavanja	pomoću vlage iz vazduha
Izgled	pasta
Specifična težina	$1350 \pm 10 \text{ kg/m}^3$
Vreme stvaranja pokorice	7 min.
Vreme očvršćavanja	2 mm/dan
Otpornost prema tečenju	0 mm
Temperatura nanošenja	od +5 °C do +40 °C

Očvrsla masa

Tvrdoća Shore A	ISO 868	35-45
Zatezna čvrstoća	EN 28339	0,80 -1,0 MPa
Modul E 100 %	EN 28339	> 0,7 MPa
Istezanje do pucanja	SIST EN 28339	150-250 %
Zatezna čvrstoća	ISO 37 deo 1	> 1,50 MPa
Istezanje do pucanja	ISO 37 deo 1	> 250 %
Promena zapremine	SIST ISO 10563	< 10 %
Sposobnost povraćaja	SIST EN 27389	> 90 %
Temperaturna postojanost		od -40 °C do +180 °C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe preporučujemo da se uradi test prianjanja lepka na podlogu.

Priprema površine:

Površina fuge mora da bude suva, čvrsta, čista, bez prašine i masnoća. Uklanjamo sve labave i loše vezane delove.

Način nanošenja:

- TKK SEAL MIRROR ADHESIVE uvek nanosimo u tankim linijama (približno 10mm), na rastojanju od približno 20 cm, neposredno iz kartuša, ručno ili pneumatskim pištoljem, na zadnju stranu ogledala.
- U zavisnosti od debljine ogledala važi pravilo: za kg ogledala potrebna je 20 cm duga linija silikona. Primer: za ogledalo veličine 100 x 100 cm i debljine 4 mm (težina približno 10 kg) potrebno nam je ukupno 200 cm linija, što znači 3 x 70 cm. Pri debljini ogledala od 8 mm potrošnja se udvostručuje, 6 x 70 cm.
- Nakon toga pritisnemo ogledalo na podlogu i pomoću postolja sprečimo da sklizne a onda lepljivom trakom sprečimo da se odlepi. Pri tome moramo da pazimo da ne preprečimo vertikalni protok vazduha.
- Mehaničko pričvršćivanje možemo da uklonimo najranije nakon 48 sati.
- Moguće planirano zaptivanje možemo da izvršimo najranije kroz nedelju dana.
- Svežu masu i alate čistimo TKK CLEAN PROTECT tool cleaner sredstvom za čišćenje, a očvrslu masu čistimo najpre mehaničkim putem, a zatim sredstvom za čišćenje stvrdnutog silikona –TKK CLEAN PROTECT silicone remover.

PAKOVANJE

- Kartuša 300 ml.
- Bure 200 l.
- Po dogovoru moguća su i druga pakovanja.

SKLADIŠTENJE

12 meseci na suvom, hladnom mestu ispod 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o bezbednosti, uputstvima za bezbedno rukovanje i ličnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u bezbednosnom listu. Bezbednosti list se može dobiti na zahtev. Primerak možete da dobijete i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Upustva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uslova i načina rada preporučujemo da izvedete testiranja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com