



### JEDNOKOMPONENTNA NISKOEKSPANDIRAJUĆA POLIURETANSKA PJENA ZA BRZU I JEDNOSTAVNU UGRADNJU PROZORA I VRATA, I PUNJENJE OTVORA ČAK I U ZIMSKIM UVJETIMA

#### SVOJSTVA I PREDNOSTI

- WINDOW & DOOR WINTER poliuretanska pjena posebno je dizajnirana za ugradnju prozora i vrata te za punjenje otvora čak i na zimskim temperaturama do -10 °C
- Minimalna temperatura doze može biti i do 0 °C.
- Stvrđnjava se pomoću vlage iz zraka i proširuje se za 30–50 % nakon nanošenja.
- 7–12 minuta nakon nanošenja, više nije ljepljiva na dodir.
- Dobro prijanja na sve građevinske materijale, uključujući drvo, beton, pjenobeton, ciglu, metal i aluminijski.
- Precizno doziranje pjene i brzo stvrđnjavanje omogućuje brži završetak završnih radova i ekonomičnu potrošnju.
- Stvrđnuta pjena osigurava snažan spoj i izvrsnu izolaciju.
- Nakon završetka radova, potrebno je zaštititi pjenu od UV svjetla.
- Nanosi se pomoću pištolja za nanošenje

Prednosti uporabe pištoljske poliuretanske pjene u usporedbi s pjenom s montažnim adapterom:

- manja potrošnja zbog točnijeg doziranja,
- lakše rukovanje i rad,
- bez curenja ili kapanja iz mlaznice pištolja,
- manje čišćenja,
- brza zamjena doza,
- brži završetak radova.

#### TESTOVI I CERTIFIKATI

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS (vrlo niska emisija)

#### PODRUČJE PRIMJENE

Za brzu ugradnju okvira prozora i vrata, za lijepljenje i pričvršćivanje raznih građevinskih materijala kao što su: drvene stubbe, prozorske klupice itd.

#### UPUTE ZA UPORABU

Dobro protresite dozu prije uporabe s ventilom okrenutim prema dolje i pričvrstite je na pištolj pomoću crnog adaptera. Otpuštanje pjene započinje pritiskom na okidač. Postavite željenu količinu istjecanja pjene podesivim vijkom na stražnjoj strani pištolja. Uvijek radite s dozom u okomitom položaju i ventilom usmjerenim prema dolje za maksimalnu učinkovitost. Kada mijenjate dozu, dobro protresite novu, izvadite praznu dozu i odmah je zamijenite novom ili se PU pjena u adapteru može stvrđnuti. U slučaju kratkog prekida u radu, držite dozu čvrsto na pištolju tako što ćete zategnuti vijak na stražnjoj strani

pištolja. Doza mora biti pod tlakom i najmanje do pola puna kako bi se izbjeglo stvrdnjavanje pjene u pištolju. Ako se radovi prekidaju na dulje vrijeme, očistite svježu pjenu iz pištolja pomoću sredstva za čišćenje TKK PU FOAM CLEANER. Jedini način za uklanjanje stvrdnute pjene iz mlaznice pištolja i drugih površina je mehanički. Površine na koje se nanosi pjena moraju biti čiste, bez prašine i masnoća. Prije nanošenja preporučuje se navlažiti površine vodom, ali samo na temperaturama iznad 0 °C. Ako popunjavate otvor veći od 5 cm, radite u slojevima. Drugi sloj nanosite tek nakon što se prvi sloj stvrdne. Proces stvrdnjavanja možete ubrzati prskanjem pjene vodom. Optimalna temperatura doze tijekom uporabe je 15 – 25 °C, najniža moguća je 0 °C. U slučaju niže temperature, dozu ubacite u toplu vodu na maksimalnoj temperaturi od 40 °C oko 20 minuta. Djeluje u rasponu temperatura zraka od -10 do +25 °C. Kada se pjena stvrdne, podrezuje se oštrim nožem. Tada možete započeti završne radove, kao što su žbukanje, nanošenje brtvila, lijepljenje, prefarbanje itd.

## TEHNIČKI PODACI

Volumen:	EN 17333-1	40-45 l (slobodna pjena) [750 ml]
Gustoća pjene:	EN 17333-1	16-18 kg/m <sup>3</sup> (slobodna pjena)
Temperatura nanošenja:		min. -10 °C (površina), 0 °C (doza)
Vrijeme vezivanja:	EN 17333-3	7-12 min.
Vrijeme rezanja:	EN 17333-3	20-25 min.
Vrijeme stvrdnjavanja:		2 do 8 sati, ovisno o temperaturi i vlažnosti
Temperaturna postojanost:		od -40 °C do +90 °C
Dimenzijska stabilnost:	EN 17333-2	max. ±5 %
Apsorpcija vode:	DIN 53428	max. 1 vol. %
Tvrdoća na pritisak:	EN 17333-4	0,04 - 0,05 MPa
Otpornost na istezanje:	EN 17333-4	0,12 - 0,14 MPa
Istezanje pri prekidu:	EN 17333-4	20-30 %
Toplinska provodljivost:	EN 17333-5	0,036 W/(m K) pri 20 °C
Klasa zapaljivosti:	EN 13501-1	F

## PAKIRANJE

750 ml aerosol doza

po dogovoru moguća su i druga pakiranja

## SKLADIŠTENJE

18 mjeseci (od +5 °C do +25 °C), čak i na nižim temperaturama (npr. transport) za kraća razdoblja. Više temperature skraćuju vijek skladištenja. Čuvajte doze u uspravnom položaju.

## ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE O ODLAGANJU

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje, informacije o osobnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u sigurnosno-tehničkom listu. Sigurnosni list dostupan je na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

## UPOZORENJE

Date informacije temelje se na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučujemo prethodnu provjeru prije svake primjene.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com