



RUGALMAS, SPECIÁLIS AKRIL DISZPERZIÓ BÁZISÚ, PLASZTOELASZTIKUS TÖMÍTŐANYAG ÉS RAGASZTÓ.

TULAJDONSÁGOK

- Friss állapotban fehér; a teljes kötés után átlátszóvá válik.
- Oldószert nem tartalmaz.
- Enyhe szag.
- Kiváló tapadás olyan porózus anyagokon, mint a fa, beton, kerámia, kő, vakolat vagy eloxált alumínium.
- A teljes kötés után alkiddal és diszperziós bázisú festékekkel átfesthető.
- Penészálló.
- Nedves felületre is felvihető.
- A teljes kötés után vízálló.
- Könnyen tisztítható vízzel.
- Rövid ideig tartó [24 órás] vízzel való érintkezés esetén enyhe "elhomályosodás" következhet be.
- Hosszú távú [14 napos] vízzel való érintkezés esetén a termék ismét fehérre válik, és elveszíti mechanikai tulajdonságait.

TESZTEK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK

EN 15651-1

CE

FELHASZNÁLÁS

- Ablakpárkányok, szegélylécek és padló, téglafal és fa, illetve beton közötti végső illesztések tömítésére.
- Beton és vakolat repedéseinek tömítésére.
- Szaniter helyiségekben történő tömítéshez és ragasztáshoz.

MŰSZAKI ADATOK

Friss tömítőanyag:

Bázis

Külső megjelenés

Szín

Kötési mechanizmus

Fajsúly

Bőrképződés ideje

Megszilárdulási idő

Alkalmazási hőmérséklet

akril diszperzió

paszta

kikeményedés után átlátszó

víz elpárolgásával

1060 ± 10 kg/m³

~ 30 perc

2-3 mm/nap

+5 °C és +30 °C között

23 °C/50 % relatív pár.

23 °C/50% relatív pár.

Megszilárdult tömítőanyag

Shore A Keménység	ISO 868	25-30
Térfogatvesztés	ISO 10563	≈ 35 %
Szakítószilárdság max.	ISO 8339	0.31 ± 0.02 MPa
E modul 100 %	ISO 8339	0,22 ± 0,02 MPa
Nyúlás max. szilárdságnál	ISO 8339	300 ± 50 %
Hőállóság		-20 °C és +70 °C között

ALKALMAZÁS

Felület előkészítése:

Az alkalmazási felületnek szilárdnak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el a laza és rosszul rögzített részeket. A Tekadom Acryl Profi nedves felületekre is felvihető.

Hézag és a kartus előkészítése:

- A tapadás mértéke alapozó használatával fokozható, amelyet 1 : 3 arányban TTK SEAL TRANSPARENT ACRYL tömítőanyagból és vízből készíthet. A felületet egy ruhadarab segítségével nedvesítse be, és néhány percre hagyja állni.
- Ha azt szeretné, hogy az illesztések szépen nézzenek ki, ragassza le a széleket maszkolószalaggal.
- Vágja le a kartus tetejét, majd csavarja fel a csőrt, amelyet a hézag szélessége alapján kell méretre vágni és a pisztolyba helyezni. A munka megszakításakor engedje el a pisztoly fogantyúját, és húzza vissza a dugattyút.
- A tömítőanyagot a lehető legegyszerűsebben hordja fel.
- A munkafolyamat végén használjon TTK SEAL simító eszközt - egy simító eszközt, vagy TTK SEAL simítószerszettel kenje be az ujját a tömítőanyag elegyengetésére, mielőtt az anyag bőrösödni kezdene. Nagyon fontos, hogy a tömítőanyagot jól nyomjuk rá az alkalmazási felületre.
- Távolítsa el a maszkolószalagot, mielőtt a tömítőanyag bőrösödni kezdene.
- A friss tömítőanyagot és a szerszámot használat után vízzel tisztíthatja meg. A megszilárdult anyag mechanikusan távolítható el.

KISZERELÉS

- 300 ml-es kartus.
- 600 ml hurka.
- Egyéb kiszerezések megegyezés alapján elérhetőek.

TÁROLÁS

18 hónapig száraz, hűvös helyen, +5 és +25 °C közötti hőmérsékleten, az eredeti, lezárt csomagolásban. Védje a fagytól.

INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. TTK forgalmazójától is kérhet egy másolatot.

FIGYELEM!

Esőnek, fagyásnak vagy folyamatos vízzel való érintkezésnek kitett helyeken ne alkalmazza a tömítőanyagot.

A rendelkezésre álló információk legjobb tudásunk szerint pontosak, megbízható teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az egyedi körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel javasoljuk, hogy termékeinket próbálja ki még az alkalmazás előtt.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Szlovénia
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com