

TKK CLEAN PROTECT SHINY ZINC SPRAY



ÎNVELIȘ CU LUCIU PENTRU PROTECȚIE ANTIRUGINĂ DE LUNGĂ DURATĂ

Strat de acoperire cu zinc de protecție pentru metale, cu aderență excelentă. Se întărește chimic și formează un înveliș metalic de lungă durată care protejează suprafețele metalice împotriva coroziunii și agenților atmosferici, cum ar fi apa și sarea. Poate fi vopsit peste sau lăsat ca protecție finală a metalului. Este potrivit în special pentru protecția pieselor galvanizate sudate. Un recipient de 400 ml este suficient pentru a acoperi o zonă de 1,5 - 2 m².

PROPRIETĂȚI

- Spray-ul este un component și este gata de utilizare.
- Se întărește chimic pentru a forma un înveliș de suprafață dur și de lungă durată, are o bună rezistență la impact mecanic, abraziune, eroziune și protejează suprafețele metalice de coroziune și agenți atmosferici, cum ar fi apa și sarea.
- Suprafața uscată este elastică, puternică, rezistentă la intemperii și poate fi lăsată ca protecție finală sau poate fi vopsită cu un alt tip de vopsea.
- Învelișul este cu până la 30% mai gros decât straturile convenționale de vopsea.
- Nu este dăunător pentru ozon.

DOMENIUL DE APLICARE

- Este potrivit pentru îmbunătățirea vizibilității, pentru repararea și protecția suprafețelor metalice împotriva coroziunii.
- Este potrivit pentru protecția pieselor galvanizate sudate, inclusiv sudarea în puncte.
- Cele mai frecvente aplicații sunt îmbinările sudate, după filetare, rezervoare, prelucrarea metalelor.
- Temperatura optimă pentru utilizare este cuprinsă între 20 și 25 °C.

DATE TEHNICE

Culoare:

lichid de culoare gri deschis

Miros:

similar cu cel al solventului

Densitate la 20°C:

0,75-0,80 g/ml

Presiune la 20°C:

4,0 ± 0,5 bari

Mărimea granulației:

de la 0 la 2 microni

Grosime după prima aplicare:

11 microni

Grosime după a treia aplicare:

22 microni

Uscare:

Uscat pentru aderența la praf:

10 minute după aplicare

Suficient de uscat pentru atingere:

20 de minute după aplicare

Suprafață complet uscată:

24 de ore după aplicare

Stabilitate temperatură:

100 – 120°C

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE

- Suprafața pe care aplicați stratul de acoperire trebuie să fie uscată și curată.
- Agitați bine recipientul înainte de utilizare.
- Când auziți sunetul bilelor de metal în interiorul recipientului, continuați să agitați încă un minut. Mențineți recipientul la 15-20 cm de suprafața care trebuie protejată.
- Pentru un rezultat optim, recomandăm două aplicări la interval de 2 ore.
- După 24 de ore, este posibilă aplicarea unui strat de finisare.

AMBALAJ

Recipient cu aerosoli 400 ml

DEPOZITARE

36 de luni, într-un loc uscat, la o temperatură cuprinsă între +10 °C și +20 °C. Păstrați recipientele în poziție verticală.

INFORMAȚII PENTRU SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ELIMINARE

Informații suplimentare legate de siguranță, instrucțiunile pentru manipularea în condiții de siguranță, informațiile despre echipamentul individual de protecție și cele privind aruncarea pot fi găsite în fișa cu date de siguranță. Fișa cu datele de siguranță este disponibilă la cerere. Puteți obține un exemplar al acesteia și de la reprezentantul de vânzări TKK.

AVERTISMENT

Informațiile oferite se bazează pe testele pe care le-am efectuat și pe experiența noastră practică. Totuși, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare pentru fiecare situație de utilizare.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com