



SEMLEGES, SZILIKON BÁZISÚ RAGASZTÓ TÜKRÖK RÖGZÍTÉSÉHEZ.

TULAJDONSÁGOK

- Tükrök különböző felületekre való rögzítéséhez, például zománkra, mázas csempére, lakkozott fára vagy mázas klinkertéglára.
- A ragasztó nem csúszik meg függőleges felületeken.
- Alapozó felvitele nélkül is kiválóan tapad a legtöbb építőanyaghoz.
- A porózus anyagokra való még jobb tapadáshoz használjon TKK SEAL silicone & hybrid alapozót.
- Jó mechanikai tulajdonságok.
- Ellenáll a különböző vegyszereknek.
- Nem okoz korróziót.
- Szín: fehér.

FELHASZNÁLÁS

- Tükrök különböző felületekre való rögzítéséhez.

MŰSZAKI ADATOK

Friss tömítőanyag

Bázis

Kötési mechanizmus

Külső megjelenés

Fajsúly

Bőrképződés ideje

Szilárdulási idő

Megfolyási ellenállás

Alkalmazási hőmérséklet

23 °C/50 % relatív pár.

23 °C/50 % relatív pár.

SIST EN 27390

semleges oxim szilikon

levegő nedvességtartalmának hatására

paszta

1350 ± 10 kg/m³

7 perc

2 mm/nap

0 mm

+5 °C és +40 °C között

Megszilárdult tömítőanyag

Shore A Keménység

ISO 868

35-45

Szakítószilárdság

EN 28339

0,80-1,0 MPa

E modul 100%

ISO 28339

> 0,7 MPa

Szakadási nyúlás

EN 28339

150-250 %

Szakítószilárdság

ISO 37 rúd 1

> 1,70 MPa

Szakadási nyúlás

ISO 37 rúd 1

> 250 %

Térfogat változás	ISO 10563	< 10 %
Rugalmas helyreállítás	SIST EN 27389	> 90 %
Hőállóság		-40 °C és +180 °C között

ALKALMAZÁS

Használat előtt javasoljuk, hogy tesztelje le a ragasztó megfelelő tapadását a felületen.

Felület előkészítése:

Az alkalmazási felületnek száraznak, keménynek, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az összes levált és rosszul rögzített részt.

A felhordás módja:

- A TKK SEAL MIRROR ADHESIVE ragasztót mindig egymástól kb. 20 cm távolságra elhelyezkedő, vékony [kb. 10 mm] függőleges csíkokban hordjuk fel, közvetlenül a kartusból kézi vagy pneumatikus pisztoly segítségével a tükör hátoldalára.
- A tükör vastagságára vonatkozó szabály: egy kilogrammnyi tükörhöz összesen 20 cm szilikon csíkra van szükség. Például: Egy 100x100 cm-es, 4 mm vastag [kb. 10 kg súlyú] tükörhöz összesen 200 cm szilikon csíkra van szükség [ami 3 x 70 cm-nek felel meg]. Egy 8 mm vastag tükör esetében a mennyiség megduplázódik, 6 x 70 cm-re.
- Nyomja rá a tükröt a felületre, és állvánnyal akadályozza meg a lecsúszását. A tükrök helyzetét maszkolószalaggal rögzítheti. Vigyázzon, ne akadályozza meg a függőleges irányú légáramlást.
- Az állvány 48 óra elteltével eltávolítható.
- Ha bármilyen tömítést szeretne elvégezni, arra csak egy hét múlva kerülhet sor.
- A friss tömítőanyagot és a szerszámokat a TKK CLEAN PROTECT szerszám tisztítószerrel tudja megtisztítani, a megszilárdult tömítőanyagot először mechanikusan, majd szilárd szilikon eltávolítására szánt TKK CLEAN PROTECT tisztítószerrel távolítsa el.

KISZERELÉS

- 300 ml-es kartus.
- 200 literes hordó.
- Egyéb kiserelések megegyezés alapján kaphatók.

TÁROLÁS

12 hónapig száraz és hideg helyen, 25 °C alatti hőmérsékleten, eredeti, lezárt csomagolásban.

INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. TKK forgalmazójától is kérhet egy másolatot.

FIGYELEM

Az ebben a dokumentumban szereplő utasítások kutatásainkon és tapasztalatainkon alapulnak, azonban az egyedi körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel javasoljuk, hogy termékeinket próbálja ki még az alkalmazás előtt.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Szlovénia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com