

FIX 31

ADEZIV LICHID INSTANT

Adeziv lichid instant cu acțiune extrem de rapidă, fără solvenți și cu rezistență ridicată la lipire pe suprafețe potrivite corect. Pentru lipirea obiectelor de porțelan, metal, plastic, cauciuc, piatră, lemn, piele și sticlă.

PROPRIETĂȚI

- Pentru uz universal.
- Rezistență ridicată la lipire, obținută imediat.
- Transparent, pentru îmbinări invizibile.
- Rezistent la apă (nu la apă sărată sau de piscină).
- Articolele lipite pot fi spălate în mașina de spălat vase.

DOMENIU DE UTILIZARE

- Pentru lipirea obiectelor de porțelan, metal, plastic, cauciuc, piatră, lemn, piele și sticlă.
- Nu este indicat pentru polistiren, PE, PP și PTFE.



DATE TEHNICE

Bază chimică	cianacrilat de etil
Culoare	transparent
Rezistență la tracțiune după 24 de ore la 25 °C:	
Oțel:	190 - 210 kg/cm ²
Oțel inoxidabil:	250 - 450 kg/cm ²
Aluminiu:	170 - 190 kg/cm ²
Cupru:	150 - 170 kg/cm ²
PVC:	40 - 60 kg/cm ²
ABS:	50 - 70 kg/cm ²
Polycarbonat:	80 - 120 kg/cm ²
Polistiren:	30 - 45 kg/cm ²
Cauciuc NBR:	5 - 9 kg/cm ²
Cauciuc SBR:	5 - 10 kg/cm ²

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

- Suprafața trebuie să fie curată, fără praf sau grăsimi.
- Perforați folia tubului și aplicați o picătură sau mai multe, doar pe una dintre suprafețe.
- Aplicați suficient adeziv încât, după comprimare, să obțineți o peliculă subțire.
- Îmbinați cele două părți, presați și strângeți timp de câteva secunde.
- Este extrem de important ca suprafețele lipite să intre bine în contact.
- După aplicare, curățați duza și sigilați tubul cu capacul.
- Timpul de întărire depinde de tipul de suprafețe lipite, de starea suprafețelor lipite, de netezimea acestora, de condițiile atmosferice...

- Timp de întărire pe suprafețe:

Oțel pe oțel:	10 - 30 secunde
Oțel inoxidabil:	30 - 60 secunde
Aluminiu:	5 - 15 secunde
Tablă zincată:	30 - 90 secunde
ABS pe ABS:	5 - 20 secunde
Cauciuc ABS pe NBR:	3-5 secunde
ABS pe lemn:	5 - 10 secunde
Cauciuc NBR pe cauciuc NBR:	5 - 10 secunde
Lemn:	60 - 75 secunde
Policarbonat:	20 - 60 secunde
Piele:	30 - 60 secunde

AMBALAJ

- Tuburi de 3 g și 3x1 g.
- Flacoane de 10 g și 20 g.

DEPOZITARE

24 de luni, într-un loc uscat, la temperaturi de la 20 °C la 25 °C. Pentru perioade mai lungi, vă recomandăm depozitarea în frigider.

INFORMAȚII LEGATE DE SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ARUNCARE A DEȘEURILOR

Informații suplimentare legate de siguranță, instrucțiunile pentru manipularea în condiții de siguranță, informațiile despre echipamentul individual de protecție și cele privind aruncarea deșeurilor pot fi găsite în fișa cu date de siguranță. Fișa cu datele de siguranță este disponibilă la cerere. Puteți obține un exemplar al acesteia și de la reprezentantul de vânzări TKK.

AVERTISMENT

Informațiile oferite se bazează pe testele pe care le-am efectuat și pe experiența noastră practică. Cu toate acestea, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare pentru fiecare situație de utilizare.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com