

FAST FIXING ADHESIVE [hand held]



EGYKOMPONENSŰ, ALACSONY TÁGULÁSÚ POLIURETÁN RAGASZTÓ KÜLÖNBÖZŐ ÉPÍTŐANYAGOK GYORS ÉS RENDKÍVÜL ERŐS RAGASZTÁSÁHOZ

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

- A FAST FIXING ADHESIVE egy poliuretán ragasztó, amely jól tapad téglához, betonhoz, gázbetonhoz, kőhöz, fához és más építő- és szigetelőanyagokhoz.
- Szerelőadapterrel alkalmazható.
- A levegő nedvességének hatására szilárdul meg.
- A ragasztó pontos adagolása és gyors megszilárdulása lehetővé teszi a befejező munkák gyorsabb elvégzését és a gazdaságos fogyasztást.
- Az alacsony tágalulású készítmény előnye, hogy lehetővé teszi a ragasztást, a rögzítést és a tömítést is.

TESZTEK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK

GEV - EMI CODE

EC - 1 PLUS [nagyon alacsony kibocsátás]

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az egykomponensű, alacsony tágalulású poliuretán ragasztót különböző építőanyagok ragasztására és rögzítésére használják, mint például falépcsők, ablakpárkányok, szigetelőanyagok [EPS és XPS hungarocell lemezek, OSB-lemezek, gipszkartonlapok], akasztók stb.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Vigye fel a ragasztót keskeny vonalakban az enyhén nedves felületre, várjon körülbelül egy percet, majd helyezze a rögzítőelemet a ragasztóra. Szigetelőanyagok ragasztása esetén is tisztítsa meg és nedvesítse meg a felületet előzetesen. Fontos, hogy a ragasztót a ragasztandó panel/anyag szélétől legalább 3 cm-re, a panel/anyag felületére W alakban kell felvinni. Az anyag ragasztásakor használjon annyi ragasztót, hogy a felület legalább 40 %-át lefedje. Nehéz anyagok, például gipszkarton függőleges felületekhez való rögzítése esetén további rögzítési pontokra van szükség, 1,5 - 5 óra elteltével a poliuretán ragasztó elegendő mechanikai szilárdságot ér el ahhoz, hogy a munkát tovább folytathassa. A felületeknek, melyre a ragasztót felviszi, tisztának, por- és zsírintesnek kell lenniük. A termék

felvitele előtt javasoljuk, hogy nedvesítse be a felületeket vízzel. A nedvesítés fontos, mivel azzal javítható a tapadás és felgyorsítható a ragasztó megszilárdulása. Alkalmazás közben a flakon optimális hőmérséklete 20 - 25 °C. Ha a flakon ennél hidegebb, merítse a flakont maximum 40 °C-os meleg vízbe körülbelül 20 percig. Használat előtt alaposan rázza fel a flakont úgy, hogy a szelep lefelé nézzen. Ezután távolítsa el a védőborítást, húzza meg a csőrt a csővel együtt, fordítsa fejjel lefelé a flakont, és a szelep megnyomásával kezdje el a ragasztó felhordását. A maximális hatékonyság érdekében mindig úgy dolgozzon, hogy a flakon függőlegesen álljon, és a szelep lefelé mutasson. A munka megszakítása esetén a TTK PU FOAM CLEANER segítségével tisztítsa le a friss ragasztót a csőről és a szelepről. A megkeményedett ragasztót csak mechanikusan lehet eltávolítani a flakonról és más felületekről.

MŰSZAKI ADATOK

Mennyiség:		45 – 60 folyóméter [750 ml]
Alkalmazási hőmérséklet:		min. + 5 °C [felület], 20 – 25 °C [flakon]
Kötési idő:	FEICA OCF TM 1014	5 – 10 perc
Vágási idő:	FEICA OCF TM 1005	20 – 25 perc
Szilárdulási idő:		1,5 – 5 óra, a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően
Hőállóság:		- 40 °C és + 90 °C között
Méretbeli stabilitás:	FEICA OCF TM 1004	max. ± 5 %
Vízfelvétel:	DIN 53428	max. 1 térfogat %
Nyomószilárdság:	FEICA OCF TM 1011	0,04 – 0,05 MPa
Szakítószilárdság:	DIN 53455	0,12 – 0,14 MPa
Hővezető képesség:	DIN 52612	0,039 W/[m K] 20 °C-on
Gyúlékonysági osztály:	EN 13501 – 1	F

CSOMAGOLÁS

750 ml, 500 ml-es aeroszolos palack

kérésre egyéb csomagolási módok is rendelkezésre állnak

TÁROLÁS

18 hónapig [+ 5 °C és + 25 °C között], ennél alacsonyabb hőmérsékleten csak rövidebb ideig [pl. szállítás közben].

A magasabb hőmérséklet lerövidíti az eltarthatóságot. A flakonokat függőleges helyzetben tárolja!

INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. A biztonsági adatlapot kérésére eljuttatjuk Önnek. Emellett TTK forgalmazójától is kérhet egy példányt.

FIGYELEM

A megadott információk teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Azonban a speciális körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel, javasoljuk, hogy minden egyes használat előtt végezzen előzetes próbákat.



A FEICA - az Európai Ragasztó- és Tömítőipari Szövetség - egy nemzetközi szövetség, amely az Európai Ragasztó- és tömítőipar képviselőjében tevékenykedik. A Purhabra vonatkozó összes Feica által jóváhagyott szabvány elérhető az alábbi linken:
<http://www.feica.eu/our-industry/pu-foam-ocf/ocf-test-methods.aspx>

TKK TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com