



ОГНООТПОРНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО ИЗРАБОТЕНО НА БАЗА НА НЕОРГАНСКИ СИЛИКАТИ. СЕ КОРИСТИ ЗА БРЗИ ПОПРАВКИ НА КАМИНИ, ШПОРЕТИ, ОЏАЦИ И ПРОТИВПОЖАРНА ЦИГЛА.

СВОЈСТВА

- Без мирис.
- Без азбест.
- Не навлегува во вертикални спојки.
- Одлична адхезија на повеќето градежни материјали (бетон, алуминиум, глинена тула, стакло, челик и железо) без прајмер.
- Добри механички својства.
- Не е погоден за запечатување на дилатациски споеви.
- Заптивното средство не смее да биде изложено на дожд или вода дури ни откако ќе се стврдне.
- Отпорно на температура помеѓу -20 °C и 1600 °C.
- Нанесување при температурен опсег помеѓу +5 °C и +35 °C.
- **С**пречува ширење на оган, чад и гас.
- Боја: црна.

ТЕСТИРАЊА И СЕРТИФИКАТИ

REI 180

отпорност на пожар

УПОТРЕБА

- Се користи за лепење на материјали отпорни на оган каде што се потребни висока температурна отпорност до 1600 °C и отпорност на оган: шпорети, оџаци, шпорети и заптивање околу цевките.
- Може да се нанесе на бетон, алуминиум, глинена тула, стакло, челик и железо.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Боја

црна

Специфична тежина

1950 ± 10 kg/m³

Отпорност на температура

од -20 °C до +1600 °C

Температура на нанесување

+5 °C до +35 °C

Температура на согорување

незапалива и

незапалива

Промена на волуменот

прибл. 35 %

ПРИМЕНА

Подготовка на површината

Површината што треба да се запечати мора да биде тврда, чиста, без прашина и масти.

Отстранете ги сите одвоени и лошо прикачени парчиња. Бранете ја површината пред нанесувањето на заптивното средство.

Подготовка на зглобовите и кертриџот:

- Исечете го кертриџот на врвот и завртката на млазницата, која треба да се сече според ширината на зглобот и да се стави во пиштолот. При прекин на работата ослободете ја рачката на пиштолот и повлечете го клипот назад.
- Притиснете го добро заптивното средство на површината и измазнете го со шпатула или влажна крпа за да го отстраните дополнителното запивно средство пред да се стврдне.
- Заптивното средство ќе се стврдне за 24 часа; по ова, може постепено да се загрева.
- За време на процесот на стврднување може да се појават мали пукнатини на површината, кои се резултат на смалување. Тие може да се отстранат со нанесување на дополнителен слој кој ќе се придржува до претходниот.
- По работа, темелно исплакнете ги алатките со вода бидејќи е многу тешко да се отстрани заптивното средство кога ќе се стврдне.

ПАКУВАЊЕ

- Картриџ од 300 мл.
- Останатите пакувања се достапни со договор.

СКЛАДИРАЊЕ

Најмалку 12 месеци на сув простор на температура помеѓу 10 °C и 25 °C. Не чувајте во близина на ладни или топли предмети.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДСТВОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатствата за безбедно ракување и личната заштитна опрема, како и информации за отстранување се достапни во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Можете исто така да побарате копија од вашиот ТКК дистрибутер.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Упатствата содржани во овој документ се засноваат на нашето истражување и искуство, меѓутоа, поради специфичните услови и методи на работа, препорачуваме да извршите прелиминарни тестови пред било каква примена на нашите производи.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com