



ЗАПТИВНО СРЕДСТВО НАПРАВЕНО НА БАЗА НА БИТУМЕН. СЕ КОРИСТИ ЗА ЛЕПЕЊЕ И ЗАПТИВАЊЕ НА РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ НА ПОКРИВИ.

СВОЈСТВА

- Лесно се наносува.
- Нема потреба од прајмер.
- Добра адхезија на лим, алуминиум, бакар, месинг, керамика, битумен, бетон, сид, гипс, покривни плочки и покривен филц.
- Отпорен е на дожд и на разни временски услови.
- Поради своите пластоеластични карактеристики е отпорен на дилатации предизвикани од варијации во температурата.

УПОТРЕБА

- За брзи поправки на пукнатини, дупки, скршеници на покриви и помеѓу стари мембрани.
- За запечатување на простори помеѓу мембраната и вертикалниот бетонски сид.
- За запечатување на пукнатини во битуменските плочи.
- За запечатување на пукнатини, празнини и споеви помеѓу бетон, сид, гипс, лим, бакар, цинк и алуминиум.
- Погоден за заптивање на преклопливи делови за да се создаде водоотпорен спој.
- Погоден за заптивање на покриви од типот „TegolaCanadese“.
- За заптивање на капаци на ојаци.
- Не е погодено за запечатување полиуретан или полистирен.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежа заптивна смеса

Битумен со хемиска основа

Изглед

Механизам за стврднување

Специфична тежина

Сува супстанца

Точка на палење во затворен контејнер

Време на формирање на обвивката

Температура на наносување

со растворувачи

густа црна паста

испарување на растворувач

1400 ± 40 kg/m³

85-95 %

> 30 °C

≈ 30 минути

помеѓу +5 °C и + 35 °C

Стврдната заптивна смеса

Конзистенција

Отпорност на температура

Цврстина Шор А

пластична маса

помеѓу -30 °C и +80 °C

10-15

ПРИМЕНА

- Површините што треба да се запечатат треба да бидат тврди, чисти, без прашина и масти.
- Материјалот може да се нанесе или со рачен пиштол или со пиштол за прскање, дозиран во точки или во линии.
Линиите треба да бидат на растојание од 4 см. Ако треба да се залепат најмалку 4 m², потрошувачката е помеѓу 650 до 850 g/m². Ако се одлучите за апликација со точки, потрошувачката е помеѓу 50 и 80 g за една точка. Нанесете околу 10 точки на еден m².
- Ако има видливо оштетување на старата мембрана и има честички што се губат, тие треба темелно да се отстранат пред нанесувањето на заптивното TTK SEAL BITUMEN SEALANT. Користете средство за TTK CLEAN PROTECT за чистење откако ќе завршите со работа.

ПАКУВАЊЕ

- Картриџ од 300 мл.
- Останатите пакувања се достапни со договор.

СКЛАДИРАЊЕ

Најмалку 24 месеци на суво и ладно место под 25 °C во оригинално затворено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДСТВОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатствата за безбедно ракување и личната заштитна опрема, како и информации за отстранување се достапни во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Можете исто така да побарате копија од вашиот TTK дистрибутер.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Упатствата содржани во овој документ се засноваат на нашето истражување и искуство, меѓутоа, поради специфичните услови и методи на работа, препорачуваме да извршите прелиминарни тестови пред било каква примена на нашите производи.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija

+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com