

TKK SEAL MIRROR ADHESIVE



НЕУТРАЛНО ЛЕПИЛО НА СИЛИКОНСКА ОСНОВА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА АПЛИКАЦИИ ЗА МОНТИРАЊЕ ОГЛЕДАЛА.

СВОЈСТВА

- За монтирање на огледала на различни подлоги како емајл, застаклени плочки, лакирано дрво и застаклен клинкер.
- Лепилото не навлегува во вертикални апликации.
- Одлична адхезија на повеќето градежни материјали без примена на прајмер.
- За добра адхезија на порозни материјали користете TKK SEAL силикон и хибриден прајмер.
- Добри механички својства.
- Отпорен на разни хемикалии.
- Не предизвикува корозија.
- Боја: бела.

УПОТРЕБА

- За монтирање огледала на различни површини.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежа заптивна смеса

Основа	неутрален оксим силикон
Механизам за стврднување	со влажност на воздухот
Изглед	паста
Специфична тежина	1350 ± 10 kg/m ³
Време на формирање на обвивката	23 °C/50 % рел. влажност. 7 мин.
Време на стврднување	23 °C/50 % рел. влажност. 2 mm/ден
Отпорност на проток	SIST EN 27390 0 mm
Температура на нанесување	помеѓу +5 °C и + 40 °C

Стврдната заптивна смеса

Цврстина Шор А	ISO 868	35-45
Цврстина на истегнување	EN 28339	0,80-1,0 MPa
Модул Е 100 %	ISO 28339	> 0,7 MPa
Издолжување при прекин	EN 28339	150-250 %
Цврстина на истегнување	ISO 37 прачка 1	> 1,70 MPa
Издолжување при прекин	ISO 37 прачка 1	> 250 %

Промена на волуменот	ISO 10563	< 10 %
Обновување на еластичноста	SIST EN 27389	> 90 %
Отпорност на температура		помеѓу -40 °C и +180 °C

ПРИМЕНА

Пред употреба се препорачува да се изврши тест за адхезија за да се потврди адхезијата на заптивката на подлогата.

Подготовка на површината

Површината мора да биде сува, тврда, чиста, без прав и без маснотии. Отстранете ги сите одвоени и лошо прикачени парчиња.

Начин на примена:

- TKK SEAL MIRROR ADHESIVE секогаш се нанесува на задната страна од огледалото во тенки вертикални линии (околу 10 мм) и на растојание од околу 20 см директно од кертриџот со рачен или пневматски пиштол.
- Постои правило во врска со дебелината на огледалото: за килограм материјал за огледало ни се потребни 20 см силиконска линија. На пример: За огледало со дебелина од 100 x 100 см и дебелина од 4 мм (околу 10 кг), потребни ни се 200 см силиконска линија (што значи 3 x 70 см). Со огледало дебело 8 мм, потрошувачката се дуплира, 6 x 70 см.
- Притиснете го огледалото на основниот материјал и спречете паѓање со држач. Запрете го отстранувањето на огледалото така што ќе го обезбедите со лента за маскирање. Внимавајте да не го блокирате вертикалниот млаз.
- Сталажата може да се отстрани по 48 часа.
- Ако сакате да нанесете заптивна смеса, тоа може да се направи дури по една недела.
- Свежото средство за запечатување и алатките може да се чистат со средство за чистење TKK CLEAN PROTECT, зацврстеното средство за запечатување треба прво механички да се отстрани, а потоа со средство за чистење на стврднат силикон – TKK CLEAN PROTECT силиконски отстранувач.

ПАКУВАЊЕ

- Картриџ од 300 мл.
- 200 л барабан.
- Останатите пакувања се достапни со договор.

СКЛАДИРАЊЕ

12 месеци на суво и ладно место под 25 °C во оригинално затворено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДСТВОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатствата за безбедно ракување и личната заштитна опрема, како и информации за отстранување се достапни во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Можете исто така да побарате копија од вашиот TKK дистрибутер.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Упатствата содржани во овој документ се засноваат на нашето истражување и искуство, меѓутоа, поради специфичните услови и методи на работа, препорачуваме да извршите прелиминарни тестови пред било каква примена на нашите производи.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com