

ROOF REPAIR SEALANT



PROZIRNA, ELASTIČNA BRTVEĆA MASA ZA BRTVLJENJE SUHIH, VLAŽNIH I MASNIH POVRŠINA, KAO ŠTO SU KROVNI RUBOVI, PUKOTINE U KROVNIM POKRIVAČIMA, ČAK I BITUMENSKIM, FUGE OKO DIMNJAKA I RUBOVI KROVNIH ELEMENATA, KROVNIH PROZORA ITD.

OSOBINE

- Širok spektar uporabe, brzi popravci u svim vremenskim uvjetima.
- Masa je pogodna za suhe, pa i masne površine.
- Glatke površine mogu biti i vlažne, a porozne moraju biti suhe.
- Odlično prianja na praktično sve površine, čak i asfalt i bitumen.
- Elastična.
- UV stabilna.
- Otporna na plijesan.
- Kompatibilna s bakrom.
- Jednostavna uporaba.
- Može se prebojiti već nakon 24 sata.
- U potpunosti bez silikona i izocijanata.
- Nije potreban prednamaz.
- Boja: transparenta.

PODRUČJE PRIMJENE

- Ispunjavanje pukotina.
- Brtvlijenje.
- Brtvlijenje bitumenskih završnih fuga.
- Brtvlijenje kod sljemenskih rubova.
- Eliminisanje različitih vrsta curenja.
- Brtvlijenje kod ravnih krovova.

TEHNIČKI PODATCI**Svježa masa**

Kemijska osnova

sintetična guma s otapalima

Izgled

pasta

Mehanizam stvrđivanja

isparavanje otapala

Specifična težina

 $940 \pm 10 \text{ kg/m}^3$

Vrijeme stvaranja pokorice

 $\approx 15 \text{ min.}$

Stvrđivanje

2 mm/dan

Temperatura nanošenja

od +5 °C do +40 °C

Stvrdnuta masa

Tvrdoća Shore A

 25 ± 5

Temperaturna postojanost

od -25 °C do +100 °C

UPUTA ZA UPORABU

- Površine očistimo i uklonimo labave dijelove.
- Dozu s gornje strane pored navoja odrežemo, navijemo dozator koji s obzirom na širinu fuge koso odrežemo i stavimo u pištolj. Pri prekidu rada, odnosno pri zamjeni doza otpustimo ručicu na ručnom pištolju i povučemo okidač unatrag.
- Nanosimo što ravnomjernije.
- Na kraju alatom za zaglađivanje, preciznije TKK zidarskom žlicom, ili prstom koji smo umočili u sredstvo za zaglađivanje TKK SEAL smoothing agent, poravnamo brtveću masu.
- Ukoliko je brtveća masa rabljena u vodi, može poprimiti žutu boju, ali to ne utječe na kvalitetu materijala.
- Alate za nanošenje čistimo sredstvom za čišćenje TKK CLEAN PROTECT tool cleaner.

PAKIRANJE

- Kartuša 300 ml.

SKLADIŠTENJE

18 mjeseci na suhom i hladnom mjestu ispod 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje i osobnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svojega prodajnog zastupnika TKK.

POZOR

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo provesti testiranja za svaki slučaj uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com