

TKK SEAL FAST ACRYL



MASSA A BASE DI DISPERSIONE ACRILICA PER IL RIEMPIMENTO E LA RIPARAZIONE DI CREPE E BUCHI SU PARETI, FACCIAE E INTONACHI. TINTEGGIABILE A BREVE DOPO L'APPLICAZIONE.

PROPRIETÀ

- Da utilizzare prontamente [sistema monocomponente].
- Rapidamente tinteggiabile [a distanza di 20 minuti dall'applicazione].
- Ottime proprietà meccaniche, ottima presa su supporti porosi quali calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, legno, piastrelle in ceramica e pannelli in cartongesso.
- Privo di composti organici volatili [VOC free].
- Facile da applicare, essicca velocemente.
- Non cola dai giunti e dalle crepe verticali.
- Utilizzabile anche per il riempimento di superfici umide.
- Ad essiccazione completa non è più sensibile all'acqua.
- A essiccazione avvenuta sovraverniciabile con vernici alchidiche e quelle a base acqua.
- Resistente a diverse sollecitazioni climatiche, alla luce solare e all'invecchiamento.
- Privo di solventi.
- La massa fresca si pulisce facilmente con acqua.

TEST E CERTIFICATI

EN 15651-1

EMICODE EC 1+

CE

test sulle emissioni

CAMPI D'IMPIEGO

- Riempimento e riparazione di crepe e buchi su pareti e soffitti.
- Riempimento di fessure attorno a correnti ed elementi ornamentali.

DATI TECNICI

Massa fresca

Base

dispersione acrilica

Forma

pasta

Modalità di essiccazione

con l'evaporazione dell'acqua

Peso specifico

1690 ± 30 kg/m³

Tempo di reticolazione superf.

23 °C/50 % umid. rel.

5-10

Temperatura di applicazione

da +5 °C a +40 °C

Massa essiccata

Durezza Shore A

ISO 868

70-75

Resistenza alla temperatura

da -20 °C a +75 °C

ISTRUZIONI D'USO

Preparazione della superficie e applicazione:

- La superficie da sigillare deve essere solida e pulita senza residui di polvere o grasso. Togliere tutte le parti sfaldate o poco aderenti.
- Tagliare la parte superiore della cartuccia e avvitare la punta. Tagliare in modo obliquo la punta in base allo spessore della fessura o della crepa e applicare la massa nella fessura aiutandosi con una spatola.
- Levigare il sigillante applicato con una spatola previamente bagnata.
- Per il riempimento di fessure, crepe o buchi di maggior portata, si raccomanda l'applicazione di due strati del prodotto.
- Applicare il secondo strato a distanza di circa un'ora dal primo.
- Dopo l'utilizzo pulire con attenzione il sigillante fresco e gli attrezzi da lavoro con acqua.

CONFEZIONAMENTO

- Cartuccia da 300 ml.
- Sacchetto da 600 ml.
- Fusto da 200 l.

STOCCAGGIO

12 mesi in luogo fresco ed asciutto a temperatura tra +5 °C e +30 °C, nell'imballaggio originale intatto.

INFORMAZIONI SU SALUTE, SICUREZZA, GESTIONE E RIMOZIONE

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza, la gestione sicura, l'attrezzatura per la protezione personale e la rimozione del prodotto sono riportate nella scheda di sicurezza a disposizione su richiesta. La scheda di sicurezza è inoltre reperibile dal tuo rappresentante di vendita TKK.

AVVERTENZA

Le nostre istruzioni si basano su indagini approfondite e sull'esperienza. Considerando le specifiche condizioni e modalità di applicazione si consiglia di eseguire delle prove preliminari prima di applicare il prodotto.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com