

FIX 11

УНИВЕРЗАЛНО ВИСОКО ИНИЦИЈАЛНО ЛЕПИЛО ЗА ВРЗУВАЊЕ

Универзално еластично лепило на база на MS полимер со висока почетна цврстина на врзување и со одлична адхезија на повеќето градежни материјали: бетон, цигла, дрво, алуминиум, железо, не'рѓосувачки челик, бакар и разни видови пластика. Заменува механичко прицврстување и е идеално решение е за спојување на потешки делови.

СВОЈСТВА

- Идеално за спојување на потешки делови.
 - Висока конечна цврстина на сврзување 350 kg/10 cm².
 - Одлична адхезија на повеќето градежни и метални материјали - бетон, цигла, дрво, алуминиум, железо, не'рѓосувачки челик, бакар и разни видови пластики.
 - Одлична адхезија дури и на влажни површини.
 - Добро разлевање дури и при ниски температури.
 - Не се лизга во вертикални пукнатини.
 - Собирањето при стврднување е помалку од 1,5 %.
 - Хемиски неутрално и без мирис.
 - Еколошки; без растворувачи, изоцијанат и силикони.
 - Може да се обои со повеќето бои и лакови на база на епоксини, полиуретани и вода.
 - Отпорно на временски услови, УВ светлина и стареење.
 - Не предизвикува корозија.
 - Хемиска отпорност:
 - добра:
- вода, алифатични растворувачи, минерални масла, масти, разредени неоргански киселини и бази,
- слаба или неотпорена:
- ароматични растворувачи, концентрирани киселини и хлорирани јаглеводороди.
- Боја: бела.

ТЕСТИРАЊА И СЕРТИФИКАТИ

Контакт со храна
GEV EMICODE EC 1 PLUS

НАМЕНА

- Се користи за лепење на скапила, полици, дрвени облоги, аголни профили, керамички плочки, огледала и табли со натписи.
- За пополнување на пукнатини.
- За различни лепења во домаќинството (во кујна, бања).
- За различни лепења во градежништвото, автомобилската индустрија, машинското инженерство, бродоградбата, во производството на контејнери...



ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежа маса

Основа:	хибриден МС-полимер
Изглед:	паста
Механизам за стврднување:	со влажноста на воздухот
Специфична тежина:	$1500 \pm 30 \text{ kg/m}^3$
Време на формирање на филм 23°C/50% RH:	10 ± 5 мин
Време на стврднување 23°C/50% RH:	2 - 3 mm/ден
Температура на примена:	од +5 °C до +30 °C

Стврдната маса

Цврстина на брегот-А (ISO 886):	55 ± 5
Промена на волуменот (ISO 10563):	< 1,5 %
Цврстина на истегнување (ISO 8339):	$1,5 \pm 0,3 \text{ MPa}$
Модул Е 100% (ISO 8339):	$1,0 \pm 0,3 \text{ MPa}$
Издолжување при напрегање (ISO 8339):	$150 \pm 50 \%$
Цврстина на истегнување (ISO 37):	$2,3 \pm 0,3 \text{ MPa}$
Издолжување при напрегање (ISO 37):	$200 \pm 50 \%$
Отпорност на температура:	од -40 °C до +90 °C

Вредностите може да варираат во зависност од температурата, влажноста и видот на врзаната подлога.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Површините мора да бидат чисти и без прашина и маснотии.
- Исечете ја тубата по должината на крајот, намотајте го зашилениот врв и ставете го во пиштолот.
- Нанесете го лепилото на површината држејќи го пиштолот вертикално и направете триаголна апликација на лепак.
- Нанесете го лепилото на една од површините за лепење во хоризонтални линии (ширина на линијата приближно 8 - 10 mm).
- По нанесувањето на лепилото, спојте ги двете површини.
- За лепење на потешки делови, препорачуваме дополнително прицврстување.
- Алатките и свежата маса може да се исчистат со алкохол. Стврднатата маса може да се отстрани механички.

АМБАЛАЖА

- Туба од 300 мл.

СКЛАДИРАЊЕ

15 месеци на суво место на температура помеѓу 5 °C и 25 °C, во оригиналното запечатено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА ЛЕПИЛОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатства за безбедно ракување, информации за личната заштитна опрема и информации за отстранување на лепилото може да се најдат во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Може да добиете примерок и од вашиот продажен претставник на ТКК.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Дадените информации се врз основа на нашите тестирања и практично искуство. Сепак, поради специфичните услови и методи на работа препорачуваме да се направи проба пред секоја употреба.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on
tkk-fix.com

