

FIX 12

УНИВЕРЗАЛНО ВОДООТПОРНО ЛЕПИЛО Д4

Универзално Д4 полиуретанско водоотпорно лепило со висока конечна цврстина на врзување и одлична адхезија на разни видови дрво, метал и други градежни материјали.

СВОЈСТВА

- Столарија - дрвото е Д4 водоотпорно и отпорно на температури од -40 °C до +110 °C.
- Брза адхезија.
- Брзо стврднување.
- Висока цврстина на конечна врска.
- Лесно се нанесува.
- Малку набабрува при стврднување.
- Отпорно е на вода, хемикалии, временски услови и стареење.
- По стврднувањето, може да се бои и шмиргла.
- Не содржи растворувачи.

ТЕСТИРАЊА И СЕРТИФИКАТИ

Класификација на неструктурни лепила за дрво и производи од дрво: EN 204 Д4 (дрво-дрво)

НАМЕНА

- За лепење на дрвени елементи каде што е потребно брзо стврднување и брзо изложување на механички оптоварувања.
- За лепење на агли на прозорци и врати, завршни облоги, ламинатни подови, разни табли со ознаки и даски.
- Особено погодно лепило за вградени елементи што мора да бидат механички отпорни или се наменети за употреба на отворено.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежа маса

Основа

Изглед:

Механизам за стврднување

Специфична тежина:

Време на формирање на филм 23°C/50% рел. влажност

Температура на примена

полиуретан

паста

со влажност на воздухот

1500 ± 20 kg/m³

≈ 8 мин.

од +5 °C до +35 °C

Стврдната маса

Цврстина на истегнување при топлина

DIN EN → 14257 (WATT 91)

Отпорност на температура

прибл. 7,6 MPa

од -40 °C до +110 °C

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Површините за лепење мора да бидат цврсти, чисти и без прашина и маснотии.
- Исечете ја тубата и намотајте го врвот, кој е косо засечен според потребната дебелина на нанесениот слој.



- Нанесете го лепилото на една од површините, почекајте 2 минути и потоа спојте ги двата дела еден до друг.
- Ако лепите непорозни материјали кои содржат влага < 8 %, лепилото треба лесно да се испрска за да се постигне целосно стврднување.
- И покрај големата вискозност, препорачуваме дополнително механичко прицврстување на елементите што треба да се залепат.
- За да се постигнат оптимални резултати, многу е важно слојот на лепилото меѓу двата елемента да биде многу тенок.
- Подлоги обложени со алуминиум, бакар, месинг или прашок може да се залепат само ако претходно хемиски се третираат.

АМБАЛАЖА

- Туба од 300 мл.

СКЛАДИРАЊЕ

18 месеци на суво место на температура помеѓу 5 °C и 25 °C, во оригиналното запечатено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА ЛЕПИЛОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатства за безбедно ракување, информации за личната заштитна опрема и информации за отстранување на лепилото може да се најдат во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Може да добиете примерок и од вашиот продажен претставник на ТКК.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Дадените информации се врз основа на нашите тестирања и практично искуство. Сепак, поради специфичните услови и методи на работа препорачуваме да се направи проба пред секоја употреба.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on
tkk-fix.com

