

FIX 62

ДВОКОМПОНЕНТНА ЕПОКСИДНА ЗАПТИВНА МАСА

Тоа е двокомпонентна мешавина на епоксидни и меркапто заптивни маси (кит). Има добра адхезија на разни видови метали, керамика, дрво, стакло, пластика и цемент.

СВОЈСТВА

- Многу добра адхезија на влажни површини, дури и под вода.
- Се стврднува по 15 минути.
- Хемиски отпорен.
- Откако ќе се стврдне, може да се шмиргла, реже, бои и дупчи.

НАМЕНА

- За запечатување, полнење, спојување и поправка на метали, керамика, дрво, стакло, пластика и цемент.
- За брзи поправки на истекувања во водоводни инсталации, резервоари и централно греење.
- За разни поправки на подводни површини (базени, аквариуми, чамци).
- За поправка на резервоари за гориво и бензин.
- За поврзување на цевки со различен дијаметар.
- За поправка на автомобили, чамци и приколки.
- За заптивање на цевки и за надополнување на скршени делови.
- Не е погодна за меки и флексибилни површини, на пример, за гума.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежа маса

Основа

Изглед

Механизам на стврднување

Може да се обработува

Време на стврднување во нормални услови

Време на стврднување под вода

Стврдната маса

Специфична тежина

Цврстина на потпора А

Цврстина на компресија

Цврстина на истегнување

Електричен отпор

Отпорност на температура

епоксин и меркапто

бела и сиво-зелена паста

хемиска реакција

5 - 7 мин. на 20 °C

15 мин. на 20 °C

20 мин. на 20 °C

2000 kg/m³

75 - 85

90 MPa

6,20 MPa

5 × 10¹³ Ом/м

до +120 °C, понекогаш до +150 °C

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Површината мора да биде чиста и без прашина и маснотии.
- Истријте ја со шмиргла или метална четка за да стане рапава. Отсечете ја потребната количина од масата и месете ја две минути сè додека не добиете смеса со изедначена боја.
- Брзо нанесете ја на површината и цврсто притиснете.
- Веднаш по нанесувањето, истријте ја површината со влажен прст или влажна крпа.



- На местата каде што има истекување и се под притисок, затнете го отворот со дрвена затка. Размачкајте ја смесата преку затката и притискајте ја неколку минути со прстите или со леплива лента.

АМБАЛАЖА

- Пластична обвивка од 57 g.

СКЛАДИРАЊЕ

24 месеци на суво и ладно место под 25 °C, во оригинално запечатено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА ЛЕПИЛОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатства за безбедно ракување, информации за личната заштитна опрема и информации за отстранување на лепилото може да се најдат во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Може да добиете примерок и од вашиот продажен претставник на ТКК.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Дадените информации се врз основа на нашите тестирања и практично искуство. Сепак, поради специфичните услови и методи на работа препорачуваме да се направи проба пред секоја употреба.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com