

FIX 71

УНИВЕРЗАЛНО ЛЕПИЛО ВО СПРЕЈ

Универзално неопренско лепило во спреј за употреба во домаќинството и во индустријата.

СВОЈСТВА

- Лесно за користење
- Цврсто прилепува
- Вентил со три позиции за различни ширини на нанесување

НАМЕНА

- Може да се користи за лепење на метал, дрво, стакло, полиуретанска пена, хартија, текстил, плута, пластика, полиетилен, најлон...
- Овој производ не се користи за поставување таписи.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Основа	неопрен
Изглед	течност
Мирис	карактеристичен [сличен на растворувач]
Отворено врреме	2 - 13 мин.
Потрошувачка	150 - 300 g/m ²
Содржина на сува материја	25 - 27%
Густина [20 °C]	≥ 1g/cm ³
Вискозност [20 °C]	100 - 150 mPas
Најпогодна температура за нанесување:	од 15 до 23 °C

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Површините мора да бидат чисти и без прашина и маснотии.
- Добро протресете ја содржината пред употреба.
- Држете ја лименката на растојание од 15 до 20 см од површината додека прскате.
- Нанесете го лепилото подеднакво на двете површини што треба да се залепат.
- Почекајте 5 минути за да се исуши лепилото и потоа спојте ги двете површини.
- Конечната цврстина на сврзување се постигнува по 24 часа.
- По употребата, свртете ја лименката наопаку и притискајте го вентилот сè додека лепилото не излезе од распрскувачот.

АМБАЛАЖА

- Аеросол од 300 ml.

СКЛАДИРАЊЕ

18 месеци. Чувајте го производот во исправена положба на температура од 5 - 35 °C, не го изложувајте на директна сончева светлина.




ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА ЛЕПИЛОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатства за безбедно ракување, информации за личната заштитна опрема и информации за отстранување на лепилото може да се најдат во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Може да добиете примерок и од вашиот продажен претставник на ТКК.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Дадените информации се врз основа на нашите тестирања и практично искуство. Сепак, поради специфичните услови и методи на работа препорачуваме да се направи проба пред секоја употреба.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on tkk-fix.com