

FIX D2

БРЗОВРЗУВАЧКИ ЛЕПАК ЗА ДРВО

Дисперзно лепило за брзо лепење на дрво кога се бараат многу цврсти спојки, отпорност на влага и отпорност на растворувачи.

СВОЈСТВА

- За внатрешна употреба.
- За брзо лепење.
- Висока моќ на лепење.
- Без растворувачи.
- Еколошки.

НАМЕНА

- За лепење на столици, дрвена галантерија и секаде каде што се бара голема цврстина на спојката.
- За лепење на конструкции (вентили, жлебови).
- За лепење на ширина и дебелина на сите видови дрво.
- Секаде каде што е потребно спојките да бидат отпорни на влага или растворувачи.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Основа

водна дисперзија на полимерот поливинил ацетат

Боја

окер

Брзина на врзување

голема

Вискозност на 23 °C (Brookfield RVT, vr.4/20 вртежи во минута. ⁻¹)

7000 - 10000 mPa s

Ph вредност (ISO 976)

прибл. 4,5

Точка на креда

прибл. 5 °C

Отворено време на 20 °C, 65 % релативна влажност на воздухот, на буково дрво со 10 % влажност:

- при нанесување на лепилото 100 g/m²: прибл. 3 минути
- при нанесување на лепилото 200 g/m²: прибл. 7 минути

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Ако лепилото стоело складирано подолго време, се препорачува да се измеша пред употреба.
- Залепените површини мора да бидат добро подготвени - рамни, мазни, суви, без прашина, маснотии или друга нечистотија.
- Нанесете го лепилото рачно или со машина со стандардни направи и апликатори.
- Треба да се нанесе само на едната страна, во тенок слој, рамномерно по целата површина.
- За лепење на конструкции и за спојки каде што се бара голема цврстина, се препорачува лепилото да се нанесе на двете страни што треба да се залепат.
- Оптимални услови за работа:
Температура на просторијата, лепилата и лепените материјали: 18 - 20 °C
Релативна влажност во просторијата: 60 - 70 %
Влажност на залепените елементи: 8 - 10 %
Нанесување на лепилото: 150 - 200 g/m².
Притисок на компресија:
- за меко дрво: 0,2 N/mm²
- за тврдо дрво: 0,5 N/mm²



- Време на компресија: зависи од температурата на околината, од лепилото и лепените елементи, влажноста и видот на дрвото, притисокот на компресија и количината на нанесено лепило. Земајќи ги предвид наведените оптимални услови за работа, препорачаното време на компресија е:

		минимум
адхезија на ширина (меко/тврдо дрво)	на 20 °C	15/30 минути
	на 50 °C	3/5 минути
сврзување со штипки и заптивки куќишта	на 20 °C	3 - 6 минути
	на 20 °C	10 - 12 минути

- Кога лепите дрво со поголема влажност, при поголемо нанесување на лепило или при пониски температури на лепење отколку што е препорачано, потребно е соодветно продолжување на времето на притискање.
- Не лепете на температури под +15 °C. Понатамошна обработка е можна по 12 часа.
- Чистење: измијте ги машините и алатите со вода пред да се исуши лепакот.

АМБАЛАЖА

- Шише од 500 g.

СКЛАДИРАЊЕ

18 месеци на суво место на температура помеѓу 5 °C и 25 °C, во оригиналното запечатено пакување. НЕ СМЕЕ ДА ГО ФАТИ МРАЗ! Ако лепилото стоело складирано подолго време, се препорачува да се измеша пред употреба.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА ЛЕПИЛОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатства за безбедно ракување, информации за личната заштитна опрема и информации за отстранување на лепилото може да се најдат во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Може да добиете примерок и од вашиот продажен претставник на ТКК.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Дадените информации се врз основа на нашите тестирања и практично искуство. Сепак, поради специфичните услови и методи на работа препорачуваме да се направи проба пред секоја употреба.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on
tkk-fix.com

