

# TKK CLEAN PROTECT SHINY ZINC SPRAY



## ZAŠTITNI PREMAZ PROTIV HRĐE SA DUGOTRAJNIM SJAJEM

Zaštitni premaz od cinka za metal, s odličnim prijanjanjem. Kemijski se stvrdnjava i stvara dugotrajan metalni premaz koji štiti metalne površine od korozije i atmosferskih sredstava poput vode i soli. Može se obojiti ili ostaviti kao završna zaštita metala. Posebno je prikladan za zaštitu zavarenih galviniziranih dijelova. Jedna doza od 400 ml dovoljna je za pokrivanje površine od 1,5 - 2 m<sup>2</sup>.

## SVOJSTVA

- Sprej je jednokomponentan i spreman za uporabu.
- Kemijski očvršćava kako bi formirao tvrd i dugotrajan površinski premaz, ima dobru otpornost na mehanički udar, abraziju, eroziju i štiti metalne površine od korozije i atmosferskih sredstava kao što su voda i sol.
- Osušena površina je elastična, jaka, otporna na vremenske uvjete i može se ostaviti kao završna zaštita ili obojati drugom vrstom boje.
- Premaz je do 30% deblji od konvencionalnih premaza bojom.
- Nije štetan za ozon.

## PODRUČJE PRIMJENE

- Pogodan je za vizualno poboljšanje, popravak i zaštitu metalnih površina od korozije.
- Pogodan je za zaštitu zavarenih galviniziranih dijelova, uključujući i točkasto zavarivanje.
- Najčešće područje primjene su zavareni spojevi, primjena nakon navoja, spremnici i kod obrade metala.
- Optimalna temperatura za uporabu je između 20 i 25 °C.

## TEHNIČKI PODACI

### Boja:

svijetlo siva tekućina

Miris:

sličan mirisu otapala

Gustoća pri 20 °C:

0,75 - 0,80 g/ml

Tlak na 20 °C:

4,0 ± 0,5 bara

Veličina zrna:

od 0 do 2 mikrona

Debljina nakon prve primjene:

11 mikrona

Debljina nakon treće primjene:

22 mikrona

### Sušenje:

Suho i sigurno od prašine:

10 minuta nakon nanošenja

Suho i sigurno na dodir:

20 minuta nakon nanošenja

Potpuno suha površina:

4 sata nakon primjene

Temperaturna stabilnost:

100 - 120°C

## UPUTE ZA UPORABU

- Površina na koju nanosite premaz mora biti suha i čista.
- Prije uporabe dobro promućkati dozu.
- Kad čujete zvuk metalnih kuglica unutar doze, nastavite tresti još minutu.
- Držite dozu 15 do 20 cm udaljenu od površine koju treba zaštititi.
- Za optimalan rezultat, preporučujemo dvije primjene u razmaku od 2 sata.
- Nakon 24 sata moguće je nanijeti završni sloj.

## PAKIRANJE

Doza aerosola 400 ml

## SKLADIŠTENJE

36 mjeseci na suhom mjestu na temperaturi između +10 °C i +20 °C. Doze čuvajte u uspravnom položaju.

## ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje, informacije o osobnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u sigurnosnom listu. Sigurnosni list dostupan je na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

## UPOZORENJE

Date informacije temelje se na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučujemo prethodnu provjeru prije svake primjene.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com