



**EGYKOMPONENSŰ BITUMEN ALAPÚ TÖMÍTŐANYAG.  
KÜLÖNFÉLE ANYAGOK RAGASZTÁSÁRA ÉS TÖMÍTÉSÉRE  
HASZNÁLHATÓ A TETŐFELÜLETEKEN.**

### TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű alkalmazás.
- Alapozó használata nem szükséges
- Jól tapad a bádoglemezekhez, alumíniumhoz, rézhez, sárgarézhez, kerámiához, bitumenhez, betonhoz, falhoz, gipszhez, cseréphez és tetőkartonhoz.
- Ellenálló az esővel és az időjárási hatásokkal szemben.
- Plaszticoelasztikus tulajdonsága következtében jól tűr minden hőmérséklet-változást.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Tetőkön előforduló és régi membránok között lévő repedések, üregek és törések gyors javítása.
- Membrán és függőleges betonfal közötti tömítés.
- Repedések tömítése a bitumen-kartonon.
- Repedések, rések tömítése beton, fal, gipsz, bádóg, réz, cink és alumínium között.
- Alkalmas a vízszigetelő réteg kialakítására használt fedő részek ragasztására.
- Alkalmas a Tegola Canadese típusú tetők tömítésére
- Kéményfedők tömítése.
- Nem javasolt poliuretán és polisztrén ragasztására.

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

#### Friss anyag

Bázis

Külső megjelenés

Kötési mechanizmus

Fajsúly

Száraz anyag

Bőrképződés ideje

Alkalmazási hőmérséklet

bitumen oldószerekkel

sűrű fekete paszta

az oldószerek kipárolgása

1400 ± 40 kg/m<sup>3</sup>

85-95 %

≈ 30 perc

+5 °C és +35 °C között

## Szilárd anyag

Konzisztencia

Hőállóság

Shore A keménység

műanyag

-30 °C és +80 °C között

10-15

## ALKALMAZÁS

- Az alkalmazási felületnek száraznak, tisztának, szilárdnak és pormentesnek kell lenni. Az anyagot kézi pisztollyal vagy pneumatikus pisztollyal lehet felvinni, pontszerűen vagy vonalak formájában. A vonalak közötti távolság 4 cm kell hogy legyen.
- Amennyiben legalább 4m<sup>2</sup> felületet ragasztunk, az anyagfogyás 650 és 850 g/m<sup>2</sup> között van. Amennyiben pontszerűen visszük fel, egy pontra 50-80 g anyagfogyással számolhatunk. Egy m<sup>2</sup>-re mintegy 10 pontot kell felvinni.
- Amennyiben a régi membrán megsérült vagy meglazult részek vannak rajta, ezeket el kell távolítani először és a Tekadom Bitument az ép felületre kell felvinni.
- A friss tömítőanyagot és a szerszámokat a TKK CLEAN PROTECT szerszám tisztítószerrel tisztíthatja meg.

## KISZERELÉS

- 300 ml-es kartus.
- Egyéb kiszerezések megegyezés alapján elérhetőek.

## TÁROLÁS

24 hónapig száraz, hűvös helyen, 25 °C alatti hőmérsékleten eredeti, lezárt csomagolásban.

## INFORMÁCIÓK EGÉJSZÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. TKK forgalmazójától is kérhet egy másolatot.

## FIGYELEM

Az ebben a dokumentumban szereplő utasítások kutatásainkon és tapasztalatainkon alapulnak, azonban az egyedi körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel javasoljuk, hogy termékeinket próbálja ki még az alkalmazás előtt.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija

+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com