

FIX 62

KÉTKOMPONENSŰ EPOXI TÖMÍTŐANYAG

Epoxi és merkaptó tömítőanyagok kétkomponensű keveréke. Nagyon jól tapad minden fémhez, kerámiához, fához, üveghez, műanyaghoz és cementhez.

TULAJDONSÁGOK

- Nagyon jól tapad a nedves felületekhez, még víz alatt is.
- 15 percen belül megszilárdul.
- Ellenálló a vegyszerekkel szemben.
- Miután a massa megszilárdult, csiszolható, fűrészselhető, festhető és fúrható.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Fémek, kerámiák, fa, üveg, műanyag és cement tömítésére, kitöltésére, ragasztására és javításaira szolgál.
- Vízvezetékek, tartályok és központi fűtéseknel jelentkező szivárgások gyors elhárítására.
- Különböző víz alatti (medencék, akváriumok, csónakok) javítására.
- Üzemanyag- és benzin tartályok javítására.
- Különböző átmérőjű csövek összekötésére.
- Autók, csónakok és utánfutók javítására.
- Csövek tömítésére és megrongálódott részelemek lecserélésére szolgál.
- Nem alkalmas puha és rugalmas felületek, pl. gumi esetében).

MŰSZAKI ADATOK

Friss massa

Alap

Külső megjelenés

Kötési mechanizmus

Megmunkálhatóság

Szilárdulási idő normál körülmények között

Szilárdulási idő víz alatt

Megkötött massa

Fajsúly

Shore A Keménység

Nyomószilárdság

Szakítószilárdság

Elektromos ellenállás

Hőállóság

epoxi és merkaptó

fehér és szürkés zöld paszta

kémiai reakció

5-7 percig 20 °C-os hőmérsékleten

15 perc, 20 °C-os hőmérsékleten

20 perc, 20 °C-os hőmérsékleten

2000 kg/m³

75–85

90 MPa

6.20 MPa

5 × 10¹³ Ohm/m

ellenálló a +120 °C-ig, esetenként akár a +150 °C-ig terjedő hőmérséklettel szemben



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A felületnek tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- A felületet csiszolópapírral vagy drótkéfével meg kell dörzsölni, hogy érdessé váljon. Az anyagból vágja le a szükséges mennyiséget, és két percig gyúrja, amíg a keverék nem válik egyenletes színűvé.
- Gyorsan helyezze rá a felületre, és erőteljesen nyomja hozzá.
- Az alkalmazást követően azonnal dörzsölje át a felületet nedves ujjal vagy nedves törlőruhával.

- Az olyan helyeken, ahol szivárgás jelentkezik vagy amelyek nyomás alatt állnak, a nyílást fa dugasz segítségével tömjé be. A masszát kenje el a dugasz felett, és szorítsa oda ujjal vagy ragasztószalag segítségével.

CSOMAGOLÁS

- 57 g blister csomagolás

TÁROLÁS

Tárolja 24 hónapig, száraz, hűvös helyen, 25 °C alatt, az eredeti, lezárt csomagolásban.

INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Emellett TKK forgalmazójától is kérhet egy példányt.

FIGYELEM

A megadott információk teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Azonban a speciális körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel, javasoljuk, hogy minden egyes használat előtt végezzen előzetes próbákat.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com