

TURBO

ЛЕПИЛО СО БРЗ РАЗВОЈ НА ЈАЧИНАТА ЗА БРЗО ЛЕПЕЊЕ

Висококвалитетно лепило-заптивач на база на хибриден полимер со брз развој на јачината за брзо лепење на широк спектар површини. По стврднувањето останува трајно еластично.

СВОЈСТВА

- Многу брз развој на јачината доколку се нанесува во тенок слој лепило.
- Висока јачина на лепење.
- Одлична екструдирбилност.
- Многу добра адхезија на многу материјали, дури и ако се малку влажни.
- Трајно еластично по стврднувањето.
- Може да се бои со системи на водена база.
- Добра отпорност на атмосферски влијанија. Одлична UV отпорност.
- Не остава дамки на природен камен.
- Обезбедува одлична адхезија на сите вообичаени градежни подлоги, вклучувајќи лакирано дрво, различни типови алуминиум [AlMgSi1, AlCuMg1, AlMg3], челик [ST1403, електролитски и пламено поцинкуван], природен камен, широк спектар на пластики [полистирен, поликарбонат, PVC, ABS, полиамид, PMMA], епоксид засилен со стаклени влакна, полиестер и многу други материјали.
- Обезбедува „hand-tight“ зафат приближно по 20 минути.
- Може да се коригира до 5 минути по нанесувањето.
- Боја: бела.

ПОДРАЧЈЕ НА УПОТРЕБА

- Лепење во градежната и металната индустрија.
- Еластично лепење на предмети, панели, профили и други компоненти на вообичаени подлоги.
- Апликации за заптивање и лепење во градежништвото.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежо лепило

Основа:	хибриден полимер
Изглед:	паста
Механизам на стврднување:	со влага од воздухот
Специфична тежина:	1520 ± 10 kg/m ³
Време на формирање кожа:	23 °C / 50 % рел. влаж. припл. 5 мин.
Брзина на стврднување:	23 °C / 50 % рел. влаж. 2-3 mm/ден
Температура на нанесување:	од +5 °C до +35 °C

Стврднато лепило

Тврдост Shore A:	ISO 868	65 ± 5
Јачина на истегнување:	ISO 37	припл. 3,8 MPa
Издолжување при кинење:	ISO 37	припл. 200 %
Отпорност на температура:		од -40 °C до +90 °C

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

- Нанесете го лепакот директно од кертриџот.



- Површините што се лепат мора да бидат цврсти, чисти, без маснотии и прашина.
- За подобрување на адхезијата на одредени површини, нанесете TKK SEAL Silicone & Hybrid прајмер.

Постапка за лепење:

- Нанесете го лепакот со пиштол за кертрици во рамномерни линии или точки (приближно на секои 15 cm) на една од површините.
- Секогаш нанесете точка или линија на аглите и долж рабовите на панелот.
- Избегнувајте нанесување на лепакот во континуиран затворен круг; користете прекинати линии.
- Притиснете ги површините една кон друга и нежно потчукајте со гумен чекан. По потреба, дополнително поддржете ги залепените делови.
- Кај влививи или порозни површини со тенок слој лепак, врзувањето ќе биде „hand-tight“ за околу 20 минути, а целосно оптоварување е можно по приближно 3 часа.
- Подебели слоеви лепак или невлививи површини ќе го продолжат времето на стврднување.

ПАКУВАЊЕ

- Кертриц од 290 ml.

СКЛАДИРАЊЕ

- 15 месеци на суво и ладно место, на температура помеѓу 5 °C и 25 °C, во оригиналното, неотворено пакување.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДСТВОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатствата за безбедно ракување и личната заштитна опрема, како и информации за отстранување се достапни во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Можете исто така да побарате копија од вашиот TKK дистрибутер.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Упатствата содржани во овој документ се засноваат на нашето истражување и искуство, меѓутоа, поради специфичните услови и методи на работа, препорачуваме да извршите прелиминарни тестови пред каква било примена на нашите производи.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si