

ROOF TILE WINTER ADHESIVE [gun grade]

JEDNOKOMPONENTNO NISKOEKSPANDIRAJUĆE POLIURETANSKO LJEPILO ZA JEDNOSTAVNO I POUZDANO UČVRŠĆIVANJE CRIJEPA ČAK I U ZIMSKIM UVJETIMA



SVOJSTVA I PREDNOSTI

- ROOF TILE WINTER ADHESIVE je poliuretansko ljepilo posebno dizajnirano za pričvršćivanje crijepa čak i pri temperaturama do -10 °C
- Jednostavnija, jeftinija i pouzdanija alternativa klasičnoj žbuci i ljepljivim smjesama.
- Ljepilo prijanja na crijep i krovnu podlogu te se minimalno širi.
- Stvrdnjava se pomoću vlage iz zraka.
- Vrijeme stvrdnjavanja je 1,5 – 8 sati, 5 – 10 minuta nakon nanošenja, više nije ljepljivo na dodir.
- Otporno na starenje.
- Ne smije doći do vidljivih dijelova krova zbog nedostatka otpornosti na UV zrake.
- Primjenjuje se pomoću montažnog pištolja.

Prednosti uporabe pištoljskog poliuretanskog ljepila u usporedbi s ljepilom s montažnim adapterom:

- manja potrošnja zbog preciznijeg doziranja,
- lakše rukovanje i rad,
- bez curenja ili kapanja iz mlaznice pištolja,
- manje čišćenja,
- brza zamjena doza,
- brži završetak radova.

TESTOVI I CERTIFIKATI

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS [vrlo niska emisija]

PODRUČJE PRIMJENE

Jednokomponentno niskoekspandirajuće poliuretansko ljepilo dizajnirano je posebno za lijepljenje i pričvršćivanje crijepa na krovnu podlogu.

UPUTE ZA UPORABU

Dobro protresite dozu prije uporabe s ventilom okrenutim prema dolje i pričvrstite je na pištolj pomoću crnog adaptera. Otpuštanje ljepila započinje pritiskom na okidač. Postavite željenu količinu istjecanja ljepila podesivim vijkom na stražnjoj strani pištolja. Uvijek radite s dozom u okomitom položaju i ventilom usmjerenim prema dolje za maksimalnu učinkovitost. Kada mijenjate dozu, dobro protresite novu, izvadite praznu dozu i odmah je zamijenite novom ili se ljepilo u adapteru može stvrdnuti. U slučaju kratkog prekida u radu, držite dozu čvrsto na pištolju tako što ćete zategnuti vijak na pištolj. Ako se radovi prekidaju na dulje vrijeme, očistite svježe ljepilo iz pištolja pomoću sredstva za čišćenje TTK PU FOAM

CLEANER. Doza mora biti pod tlakom i najmanje do pola puna kako bi se izbjeglo stvrdnjivanje pjene u pištolju. Jedini način za uklanjanje stvrdnutog ljepila iz mlaznice pištolja i drugih površina je mehanički. Površine na koje se nanosi ljepilo moraju biti čiste, bez prašine i masnoća. Prije nanošenja, preporučuje se navlažiti površine vodom, ali samo na temperaturama iznad 0 °C. Optimalna temperatura doze tijekom uporabe je 20 – 25 °C, ali samo pri temperaturama iznad 0 °C. U slučaju niže temperature, dozu ubacite u toplu vodu na maksimalnoj temperaturi od 40 °C oko 20 minuta. Jedna doza od 750 ml dovoljna je za cca. 6 do 9 m² krova.

TEHNIČKI PODACI

Iznos:		60–80 metara dužine (750 ml),
Gustoća pjene:	EN 17333-1	16–18 kg/m ³ (slobodna pjena)
Radna temperatura:		min. -10 °C (površina), 0 °C (doza)
Vrijeme vezivanja:	EN 17333-3	5-10 min.
Vrijeme rezanja:	EN 17333-3	20-25 min.
Vrijeme stvrdnjivanja:		1,5 do 8 sati, ovisno o temperaturi i vlažnosti
Temperaturna postojanost:		od -40 °C do +90 °C
Dimenzijska stabilnost:	EN 17333-2	max. ±5 %
Apsorpcija vode:	DIN 53428	max. 1 vol. %
Tvrdoća na pritisak:	EN 17333-4	0,04 - 0,05 MPa
Otpornost na istezanje:	EN 17333-4	0,12 - 0,14 MPa
Istezanje pri prekidu:	EN 17333-4	20–30 %
Toplinska provodljivost:	EN 17333-5	0,036 W/(m K) pri 20 °C
Klasa zapaljivosti:	EN 13501-1	F

PAKIRANJE

750 ml aerosol doza
po dogovoru moguća su i druga pakiranja

SKLADIŠTENJE

18 mjeseci (od +5 °C do +25 °C), čak i na nižim temperaturama (npr. transport) za kraća razdoblja. Više temperature skraćuju vijek skladištenja. Čuvajte doze u uspravnom položaju.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE O ODLAGANJU

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje, informacije o osobnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u sigurnosno-tehničkom listu. Sigurnosni list dostupan je na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Date informacije temelje se na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučujemo prethodnu provjeru prije svake primjene.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com