

TURBO

ЛЕПИЛО ЗА БЪРЗО ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКА ЯКОСТ

Висококачествено хибридно полимерно лепило-уплътнител за бързо постигане на висока якост. За залепване върху широк спектър от повърхности. След втвърдяване остава постоянно еластично.

СВОЙСТВА

- Много бързо набиране на якост, ако се нанася в тънък слой лепило.
- Висока лепилна якост.
- Лесно екструдирание.
- Много добра адхезия към много материали, дори ако са леко влажни.
- Постоянно еластично след втвърдяване.
- Може да се боядисва с водоразтворими системи.
- Добра устойчивост на атмосферни условия.
- Отлична устойчивост на UV лъчи.
- Не оставя следи върху естествен камък.
- Осигурява отлична адхезия към всички често използвани строителни материали, включително лакирано дърво, различни видове алуминий [AlMgSi1, AlCuMg1, AlMg3], стомана [ST1403, електролитно и пламъчно поцинкована], естествен камък, широк спектър от пластмаси [полистирен, поликарбонат, PVC, ABS, полиамид, PMMA], стъклопласт, епоксидна и полиестерна смола, както и много други материали.
- Достига якост за около 20 минути.
- Нанасяне на корекции до 5 минути след нанасяне.
- Цвят: бял.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Залепване в строителната и металната индустрия.
- Еластично залепване на обекти, панели, профили и други компоненти върху често използвани субстрати.
- Приложения за уплътняване и залепване в строителната индустрия.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Прясно лепило

Основа:	хибриден полимер	
Външен вид:	паста	
Механизъм на втвърдяване:	с въздушна влажност	
Плътност:	1520 ± 10 кг/м ³	
Време за образуване на кожа:	23 °C / 50 % отн.влаж.	ок. 5 мин
Време за втвърдяване:	23 °C / 50 % отн.влаж.	2-3 мм/ден
Температура на приложение:	от +5 °C до +35 °C	

Втвърдено лепило

Твърдост	Shore A: ISO 868	65 ± 5
Якост на опън:	ISO 37	ок. 3,8 МПа
Удължение при скъсване:	ISO 37	ок. 200 %
Температурна устойчивост:	от -40 °C до +90 °C	



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Нанесете лепилото директно от флакона.
- Повърхностите за залепване трябва да са здрави, чисти, без мазнини и прах.
- За подобряване на адхезията към определени повърхности използвайте TKK SEAL Silicone & Hybrid праймер.

Процедура за лепене:

- Нанесете лепилото с пистолет за картуши на равномерни ивици или точки (приблизително на всеки 15 см) върху една от повърхностите.
- Винаги поставяйте точка или ивица в ъглите и по ръбовете на панела.
- Избягвайте нанасянето на лепилото в непрекъсната линия; използвайте прекъснати ивици.
- Притиснете двете основи една към друга и леко почукайте с гумен чук. Подкрепете залепените части при необходимост.
- При абсорбиращи или порести повърхности с тънък слой лепило, връзката ще е здрава за около 20 минути и може да бъде напълно натоварена се след приблизително 3 часа.
- По-дебели слоеве лепило или непорести повърхности ще увеличат времето за втвърдяване.

ОПАКОВКА

- Картуш 290 мл.

СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД

- 15 месеца в сухо, хладно помещение при температура до 25 °C, в затворена оригинална опаковка.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и личните предпазни средства, както и информацията относно депонирането на отпадъците ще намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на TKK.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указанията са изготвени на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки случай на употреба.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si