

# FAST & EXTREME

## UNIVERZALNI LEPAK SA VISOKIM POČETNIM VEZIVANJEM

Profesionalni super kvalitetni montažni lepak kreiran na osnovu inovativne POWER-BOOST tehnologije, sa trenutnom početnom čvrstoćom vezivanja i izuzetnim mehaničkim svojstvima nakon očvršćavanja.

### KARAKTERISTIKE

- Univerzalni lepak sa velikom početnom čvrstoćom lepljenja:  $320 \text{ kg/m}^2$ .
- Za spoljnju i unutrašnju upotrebu.
- Izvrsno prianjanje na: beton, mramor, granit, keramiku, opeku, čelik, željezo, aluminijum, staklo, PVC, poliester, pluto, lim, drvo itd... (nije prikladno za PE, PP, PTFE).
- Dobra ekstrudacija čak i pri niskim temperaturama.
- Na vertikalnim površinama ne klizi.
- Dobro prianja na vlažne površine, osim na drvo.
- Odlična mehanička svojstva i visoka tvrdoća.
- Postiže vodootporne i hermetičke spojeve.
- Otporan na vibraciju.
- Ne zagađuje okolinu; bez rastvarača, izocijanata i silikona.
- Hemijski neutralan lepak, ne oštećuje površinu.
- Ne izaziva koroziju, već štiti od korozije.
- Bez mirisa.
- Može se farbatи, ne preporučuju se premazi na bazi rastvarača.
- Nema promene volumena tokom učvršćavanja, nema skupljanja.
- Otporan na vremenske uslove, UV svetlost i starenje.
- Hemijska otpornost.
  - dobra: voda, alifatski rastvarači, mineralna ulja, masti, razblažene neorganske kiseline i baze;
  - slaba otpornost ili bez otpornosti na: aromatične rastvarače, koncentrovane kiseline i hlorisane ugljovodonike.
- Boja: bela.

### TESTOVI I SERTIFIKATI

EMICODE EC 1 PLUS



## TEHNIČKI PODACI

### Svež lepak

Baza:	hibridni MS-polimer
Izgled:	pasta
Mehanizem učvršćavanja:	sa vlažnosti zraka
Specifična težina	$1570 \pm 20 \text{ kg/m}^3$
Vreme formiranja kožice:	$23^\circ\text{C}/50\% \text{ rel. vlaž.}$
Vreme učvršćivanja:	$7 \pm 3 \text{ min}$
Temperatura nanošenja:	2-3 mm/dan od $+5^\circ\text{C}$ do $+30^\circ\text{C}$

### Učvršćena masa

Tvrdoća prema Shore A:	ISO 868	$55 \pm 5$
Gubitak volumena:	ISO 10563	< 1,5 %
Zatezna čvrstoća	ISO 8339	$1,40 \pm 0,2 \text{ MPa}$
Modul E 100 %:	ISO 8339	$> 1,3 \text{ MPa}$
Produženje pri prekidu:	ISO 8339	$75 \pm 25 \%$
Zatezna čvrstoća:	ISO 37	$2,2 \pm 0,3 \text{ MPa}$
Produženje pri prekidu:	ISO 37	$150 \pm 30 \%$
Temperaturna postojanost:		from $-40^\circ\text{C}$ do $+90^\circ\text{C}$

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Nanelite lepak direktno iz kartuše.
- Površine za vezivanje moraju biti čvrste, čiste, bez masti i bez prašine.
- Površine koje se vezuju mogu biti blago vlažne.
- Da biste poboljšali prianjanje na određene površine, nанесите odgovarajući temeljni premaz.

#### Postupak lepljenja:

- Nanelite lepak u liniji (mora se obezbediti pristup vlažnosti vazduha).
- Postavite predmet koji se lepi na željeno mesto najkasnije 5 minuta posle nanošenja lepka.
- Lepak ima dobro početno prianjanje već 2 sekunde nakon lepljenja. Opterećenje je moguće posle 48 sati.
- Nestvrdnuti lepak se može očistiti alkoholom, učvršćeni lepak može se ukloniti samo mehanički.

#### PAKOVANJE

- 290 ml kartuša i 125 ml tuba.

#### SKLADIŠTENJE

15 meseci na suvom mestu na temperaturi između  $5^\circ\text{C}$  i  $25^\circ\text{C}$ , u originalno zatvorenoj ambalaži.

#### ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list dostupan na zahtev. Kopiju istog možete takođe dobiti od svog prodajnog predstavnika TKK.

#### UPOZORENJE

Upustva su data na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d.o.o.

Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 384 13 00, tkk.si