



CLEAN PROTECT

AQUASTOP TERRACOTTA

Silikonska vodoodbojna impregnacija za klinker

PODROČJE UPORABE

Aquastop Terracotta je tekočina na osnovi silan-siloksanov in lanenega olja namenjena za končno zaščito poroznih (vpojnih) anorganskih materialov, predvsem neglaziranega klinkerja in opečnatih tlakovcev (terracotta), pred vodo in vlogo. Zaradi odlične vpojnosti prodre globoko v pore materiala in po odhlapitvi topila tvori nevidno impregnacijo površine brez tvorbe filma.

Vodoodbojne impregnacije so najbolj učinkovite na površinah s katerih voda lahko odteka, zato z njimi najpogosteje zaščitimo navpične in poševne površine oz. površine z izvedenim ustreznim naklonom 3-5%. Zaščitene površine ostajajo paropropustne, lahko »dihajo«.

Vodoodbojne impregnacije ne nudijo zaščite pred vodo pod pritiskom, zato niso primerne za zaščito bazenov, ne premoščajo razpok širših od lasnic in ne zlepijo slabo vezanih delov.



Zaradi vsebnosti lanenega olja, dobijo površine zaščitene z Aquastop Terracotta nekoliko osvežen, temnejši ton in rahlo svilenkast lesk.

Pred uporabo Aquastop Terracotta priporočamo izvedbo zaščite na vzorčni površini.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Lastnost	Deklarirana vrednost
Izgled	Rumeno rjavkasta bistra tekočina značilnega vonja
Gostota, 20 °C	[0,85 ± 0,03] kg/L

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine

Površine, na katere želimo nanesti Aquastop Terracotta, morajo biti očiščene prahu in mastnih madežev. Biti morajo kompaktne, brez slabo vezanih delov, poškodb in razpok, ki jih impregnacija ne more premostiti.

Priporočamo, da se hidrofobno impregnacijo nanaša na zračno suho ali rahlo vlažno površino. Površina ne sme biti nasičeno vlažna, saj to zmanjša vpojnost materiala. Prav tako na površini ne sme biti

stoječe vode. Vlaženje površine pred nanosom Aquastop Terracotta priporočamo v primeru daljšega sušnega obdobja z visokimi temperaturami ali/in vetrom. V tem primeru površino navlažimo 12 do 24 ur pred nanašanjem impregnacije. Na ta način dosežemo, da je površina na videz suha, v kapilarah pa je dovolj vlage, ki omogoča penetracijo Aquastop Terracotta v globino in njegovo reakcijo. Površine ne vlažimo, če je 1 dan pred nanašanjem impregnacije deževalo, ali če je v zraku visok delež zračne vlage, npr. več kot 85 %.

Pred nanašanjem hidrofobne impregnacije moramo zaščititi vse površine, ki jih ne bomo impregnirali [les, steklo, aluminij, ...], da preprečimo poškodbe in nastanek madežev.

Nanašanje

Način nanašanja je odvisen od poroznosti in položaja površine, ki jo želimo zaščititi.

- Slabo vpojne površine, kot je npr. klinker zaščitimo s pomočjo mehke krpe, tako, da krpo prepojimo z Aquastop Terracotta, nato pa površino samo prebrišemo.
- Opečne tlakovce zaščitimo s pomočjo čopiča ali brizgalke [npr. za sadje].
- Navpične površine obdelamo od spodaj navzgor. Nanesemo tolikšno količino impregnacije, da steče še približno 15 cm preko že obdelane površine, preden se vpije.

Nega

Sveže premazane površine moramo vsaj 24 ur ščititi pred dežjem oz. padavinami in zmrzovanjem.

Čiščenje delovnih pripomočkov

Vse orodje in delovne pripomočke po končanem delu očistimo z bencinom ali razredčilom.

DODATNA PRIPOROČILA IN OPORIZILA

- Priporočena temperatura nanašanja je med +5 °C in +30 °C.
- Če Aquastop Terracotta uporabljamo v zaprtih prostorih, moramo poskrbeti za dobro prezračevanje.
- Hidrofobne impregnacije ne nanašamo, če grozi dež, ali če je relativna zračna vlaga večja od 85 %.
- Priporočamo izvedbo preskusa na testni površini.

PORABA

Poraba je odvisna od vrste, poroznosti in hrapavosti površine, ki jo želimo zaščititi in običajno znaša:

- za klinker ploščice: ca. 0,020 kg na 1 m² površine
- za opečne tlakovce: ca. 0,100 kg na 1 m² površine

PAKIRANJE

pločevinke 1 L in 3 L

SKLADIŠČENJE

- Aquastop Terracotta je vnetljiva tekočina, zato ga moramo shranjevati v skladiščih, ki ustrezajo predpisom za skladiščenje vnetljivih tekočin. Proizvod skladiščimo v tesno zaprti embalaži v hladnem, suhem in zračnem prostoru. Zaščitimo ga pred viri vžiga in toplote ter pred direktno sončno svetlobo.

- Ustrezno skladiščen izdelek ima rok uporabe min. 2 leti od datuma proizvodnje.
- Po preteku datuma uporabe izdelek ni nujno neuporaben, vendar moramo preiskati tiste njegove lastnosti, ki so pomembne za nameravano uporabo.

ZDRAVJE, VARNOST IN EKOLOGIJA

Pri delu z Aquastop Terracotta nosimo zaščitne rokavice, zaščitna očala in zaščito za dihala. Spoštujemo splošna navodila za delo s kemikalijami: skrbimo za čistočo, med delom ne jemo, ne pijemo in ne kadimo. Po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo in milom.

Več informacij o varnem ravnanju in odstranjevanju proizvoda je na voljo v varnostnem listu, ki ga posredujemo na zahtevo, dostopen pa je tudi pri trgovcu ali distributerju kjer ste izdelek kupili.

OPOZORILO

Navodila in priporočila so podana v dobri veri na osnovi preiskav v naših laboratorijih in na podlagi dosedanjih izkušenj. Zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak posamezen primer uporabe.

Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kakovost del!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com