



ZAPTIVNA MASA NA BITUMENSKOJ OSNOVI. UPOTREBLJAVA SE ZA LEPLJENJE I ZAPTIVANJE RAZLIČITIH MATERIJALA NA KROVOVIMA.

OSOBINE

- Jednostavna upotreba.
- Nije potreban prednamaz.
- Dobro prijanja na lim, aluminijum, bakar, mesing, keramiku, bitumen, beton, zid, gips, crep i krovnu lepenku.
- Otporna je na kišu i vremenske uslove.
- Zbog plastoelastičnih svojstava dobro podnosi sva kretanja usled temperaturnih promena.

OBLAST PRIMENE

- Brze popravke pukotina, šupljina, lomova na krovovima i između starih membrana.
- Zaptivanje između membrane i vertikalnog betonskog zida.
- Pukotine u bitumenskoj lepenci.
- Zaptivanje pukotina, žlebova i fuga između betona, zida, gipsa, lima, bakra, cinka i aluminijuma.
- Pogodna za lepljenje delova koji se prekrivaju za postizanje vodozaptivnog sloja.
- Pogodna za zaptivanje krovova tipa »Tegola Canadese«.
- Zaptivanje pokrova dimnjaka.
- Ne preporučuje se za lepljenje poliuretana i polistirena.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Hemijska osnova

Izgled

Mehanizam stvrdnjavanja

Specifična težina

Suva materija

Tačka paljenja u zatvorenoj posudi

Vreme stvaranja pokorice

Temperatura nanošenja

bitumen sa rastvaračima

gusta crna pasta

isparavanje rastvarača

1400 ± 40 kg/m³

85-95 %

>30 °C

≈ 30 minuta

od +5 °C do +35 °C

Očvrsla masa

Konzistencija

plastična masa

Temperaturna postojanost
Tvrdoća Shore A

od -30 °C do +80 °C
10-15

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Površine moraju da budu suve, čiste, čvrste i bez prašine. Materijal možemo da nanosimo ručnim pištoljem ili pištoljem pod pritiskom, u tačkama ili u linijama. Linije treba da budu udaljene 4 cm. Ukoliko lepimo najmanje 4 m², potrošnja je od 650 do 850 g/m². Ukoliko nanosimo u tačkama, računamo od 50 do 80 g potrošnje za jednu tačku. Na m² nanosimo približno 10 tačkaka. Ukoliko je stara membrana oštećena ili na njoj ima labavih delova, treba ih temeljno ukloniti i naneti TKK SEAL BITUMEN SEALANT na zdravu površinu. Za čišćenje treba koristiti sredstvo za čišćenje TKK CLEAN PROTECT tool cleaner.

PAKOVANJE

- Kartuša 300 ml.
- Po dogovoru moguća su i druga pakovanja.

SKLADIŠTENJE

Najmanje 24 meseca na suvom, hladnom mestu na temperaturi ispod 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o bezbednosti, uputstvima za bezbedno rukovanje i ličnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u bezbednosnom listu. Bezbednosti list se može dobiti na zahtev. Primerak možete da dobijete i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uslova i načina rada preporučujemo da izvedete testiranja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com