

# FIX 15

## LEPAK ZA FOLIJE

Jednokomponentni elastični lepak na bazi modifikovane akrilne disperzije sa odličnim prianjanjem na različite vrste folija i većinu građevinskih materijala. Lepak je pogodan za lepljenje različitih vrsta folija i za hermetičko zaptivanje i zaptivanje parnih barijera.

## OSOBINE

- Elastičan.
- Lako se nanosi.
- Dobro prianjanje na različite porozne i neporozne podloge.
- Dobro prianjanje na različite vrste folija.
- Lepak se može nanositi na vlažne površine.
- Ne sadrži rastvarače, silikone i izocijanate („bez HOS-a“).
- Sveža masa se lako čisti vodom.
- Boja: plava.

## TESTOVI I SERTIFIKATI

Ispunjava zahteve DIN 4018-7.

## PODRUČJE UPOTREBE

- Za trajno zaptivanje i pričvršćivanje aluminijumskih, polietilenskih i poliamidnih folija na krajevima i spojevima sa kontaktnim građevinskim elementima kao što su gips, beton, drvo i metalne podloge.
- Za lepljenje preklopnih folija.
- Za lepljenje zaptivnih traka tokom ugradnje energetski efikasnih instalacija.
- Za hermetičko zaptivanje i zaptivanje parnom barijerom.

## TEHNIČKI PODACI

### Sveža masa

Osnova

modifikovana akrilna disperzija

Izgled

pasta

Mehanizam očvršćavanja

isparavanje vode

Gustina

$1200 \pm 20 \text{ kg/m}^3$

Vreme formiranja kože:  $23^\circ\text{C}/50\% \text{ rel. vlažn.}$

$\sim 40 \text{ min}$

Temperatura nanošenja

od  $+5^\circ\text{C}$  do  $+40^\circ\text{C}$

### Očvršćena masa

Otpornost na temperaturu

od  $-20^\circ\text{C}$  do  $+75^\circ\text{C}$



## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Površine moraju biti čvrste, čiste i bez prašine i masnoća. Uklonite sve usitnjene i slabo povezane delove.
- Lepak se takođe može nanositi na vlažne površine.
- Nanesite lepak u kontinualnoj liniji na jednu od površina koje se lepe (na foliju ili na građevinski element), zatim stisnite i učvrstite površine.
- Optimalna širina lepljenog sloja je 25 mm, a debljina nanosa lepka od 3 do 4 mm.
- Svežu masu i alate očistite vodom nakon upotrebe. Očvrsla masa se može ukloniti mehanički.

## PAKOVANJE

- Kartuša od 300 ml.

## SKLADIŠTENJE


12 meseci na suvom mestu na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalno zatvorenoj ambalaži.

## ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list je dostupan na zahtev. Kopiju istog možete takođe dobiti od svog prodajnog predstavnika TKK.

## UPOZORENJE

Podaci su zasnovani na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.



**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on [tkk-fix.com](http://tkk-fix.com)